

FT-Kortti

# 5218 Korrox Akva ruosteestopohjamaali

<b>Tuote</b>	Aktiivista ruosteestopigmenttiä sisältävä vesiohenteinen vaaleanharmaa ruosteestopohjamaali.
<b>Soveltuvuus</b>	Tuote soveltuu sinkityille peltipinnoille, teräsrakenteille, portaat, kaiteet, vesikourut, vesipellit, ilmastointiputket sisä- ja ulkotiloissa.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>5218 KORROX AKVAN OMINAISUUDET:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soveltuu käytettäväksi pohjamaaliksi ulko- ja sisämaalauksiin.</li> <li>• vesiohenteinen</li> <li>• sisältää aktiivista ruosteestopigmenttiä.</li> <li>• kuivuttuaan himmeä maalikalvo.</li> <li>• hyvä tartunta</li> <li>• vaalean harmaa, ei sävytetä</li> <li>• valmistettu Suomessa</li> </ul>

## Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.56 %
<b>Tiheys</b>	1,30 g/ml
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C. Tuote ei ole helposti syttyvää.
<b>Riittoisuus</b>	Käytännön riittoisuus 8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Lämmönkesto</b>	-50 -- +90°C
<b>Kulutuksenkesto</b>	Hyvä
<b>Kuivumisaika</b>	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.40-60 min. kuluttua. Kosketuskuiva n.1-2 h, päälle maalattavissa n. 6-8 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin.
<b>Työvälineet</b>	Sivellin tai ruisku
<b>Kiiltoryhmä</b>	himmeä RT5
<b>Maalaustarvikeryhmä</b>	2012 216,243
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi
<b>Pakkauskoot</b>	0,9l, 2,7l, 9l.
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/d 140g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC<140g/l

## Käyttöohjeet

**Maalauolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %. Kattopinnoilla pellin lämpötilan on oltava alle +40°C.

**Käsittelyohje** Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita. Poista pinnoilta ruoste, noki, sinkkiuolat, rasvat, levät, sammaleet ym. epäpuhtaudet esim. painepesurilla tai teräsharjalla. Sinkityt peltipinnat pestään emäksisellä pesuaineella esim. 5059 Fintex Maalarin tehopesulla. Pestyt pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua. Irtonainen vanha maali kaavitaan tai harjataan pois. Maalaus suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan, sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja sekoita maalia tarpeen mukaan maalaustyön aikana. Maalin levitys tehdään siveltimellä tai ruiskulla. Maalauksetojen määrään ja maalin menekkiin vaikuttavat maalattava materiaali ja pohjaväri, sekä valitun värisävyyn yleinen peittävyys. Tuotetta voi ohentaa max. 10% vedellä. Työkalut pestään välittömästi käytön jälkeen.

## FT-Kortti

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testatulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjelta tai -tarkoitusta.

**Ympäristönsuojelu** Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.

**Käyttöturvallisuus** Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

**Tulenarkuus** Ei ole palava

**Kuljetus** Ei VAK luokiteltu.