

FT-Kortti

5025 KSM 25 Kosteantilan Seinämaali

Tuote	Puolihimmeä mietotuoksuinen vesiohenteinen kovan kulutuksen kosteuden kestävä akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C- pohja nesteenä maitomainen kuivuttuaan väritön maali.
Soveltuvuus	Sisäseinien pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät. Ilmastointiputket ja pohjamaalatut metallipinnat sisällä.
Ominaisuudet	<p>5025 KSM 25 Kosteantilan Seinämaalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvä peittokyky. • kovaa kulutusta kestävä maali, soveltuu hyvin julkisiin tiloihin. • sävytettävissä tunnetuilla sävytysjärjestelmillä. • kellastumaton. • pesunkestävä. • sisätilojen puolihimmeä pintamaali. • valmistettu Suomessa. • M1 tuote.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.52 p-%								
Tiheys	1,30 g/ml								
Kiiltoryhmä	RT4, puolihimmeä.								
Mt-ryhmä	MT315								
Kulutuksen kesto	Erittäin hyvä, kestää yli 25000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.								
Sävytys	Sävytettävä A- ja C-pohjat.								
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.								
Riittoisuus	<table> <tr> <td>Aiemmin maalatut pinnat</td> <td>8-12 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Puu- ja rakennuslevypinnat</td> <td>6-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Lasikuitu-, maalaustapettipinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> </table>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l								
Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l								
Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l								
Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l								
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.								
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.								
Ohenne	Vesi								
Työvälineiden pesu	Vesi								
Pakkauskoort	0,9, 2,7, 9 ja 18L								
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.								
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l								

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
Käsittelyohje	Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200

FT-Kortti

Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaamia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

- Ympäristönsuojelu** Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
- Tulenarkuus** Ei palava.