

FT



FINTEX
LM LATTIAMAALI 5123

FINTEX® **LM LATTIAMAALI**



Yksikomponenttinen uretaaniakrydimaali.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta, pölystä ja rasvasta. Uuden betonilattian annetaan kuivua ainakin 1 kk ennen maalausta. Sementtiliimakerros poistetaan joko hiomalla tai suolahappoliuoksella. Metallipinnat teräsharjataan puhtaiksi ja pohjamaalataan ruosteenestomaalilla. Aiemmin maalatut pinnat pestään maalarinpesuliuoksella ja huuhdellaan vedellä. Irtoava maali poistetaan ja pinta hiotaan hyvin ennen pohjamaalausta.

Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaus suoritetaan käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan 1-2 kertaa, jolloin pohjustusmaalauksessa maali ohennetaan 10-20% lakkabensiinillä alustasta riippuen. Työkalut pestään lakkabensiinillä välittömästi käytön jälkeen. Käyttöturvallisuus: maali sisältää liuotinbenseniä, syttyvä, terveydelle vaarallista nieltynä, vältettävä ruiskutussumun hengittämistä, huolehdittava hyvästä ilmanvaihdesta.

Ominaisuudet:

- Yksikomponenttinen uretaaniakrydimaali.
- Soveltuu käytettäväksi asuin, liike- ja varastotilojen lattioissa, autotalleissa ja asuntojen kosteissa tiloissa.
- Suojaa pintaa säärasituksia vastaan.
- Voi käyttää sisällä tai ulkona.

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	n. 1-2 h kuluttua
Kosketuskuiva	10 h kuluttua
Uudelleen maalaus	16 h kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+ 5°C
Ilman suhteell. kosteus enint.	80%

Soveltuvuus:

- Betonipinnat.
- Puupinnat.
- Metallipinnat.

Varastointi:

säilyy 12 kk avaamattomassa astiassa. Voidaan säilyttää kylmässä.

Pakkauskoot:

0,9l, 2,7l, 9l, 18l

Sävytys:

A- ja C-pohjan sävyt



Tekniset tiedot:

Litrapaino	n. 1,2 kg/l
Ohenne	lakkabensiini
Maalaustarvikeryhmä	43 (RT-luokitus)
Valonkesto	hyvä, ei kellastu vanhetessaan
Kiiltoryhmä	puolikiiltävä, 2 (RT-luokitus)
Palavan nesteen luokka	syttyvä
Värit	valkoinen A-perusmaali ja C-pohja
Kuljetus	VAK 3/3

Riittoisuus:

Alustan huokoisuudesta riippuen	7 – 10 m ² /l
Metallipinnat	10 – 11 m ² /l