

FT-Kortti

## PRIMA SPEEDWAX 522 Vaha puupinnoille

<b>Tuote</b>	Vesiohenteinen hyvin kulutusta kestävä, kellastumaton akrylaattivahvisteinen vaha. Tuote muodostaa likaa hylkivän pinnan. Pinta voidaan kiillottaa, jolloin saadaan ns. soft feeling vaikutelma. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa.
<b>Olomuoto</b>	Valkoinen samea neste, kuivuttuaan vaalea/valkoinen pinta.
<b>Soveltuvuus</b>	Sisätilojen puupinnat, puupaneelit, hirret, höylätyt puut, saunat. Käytetään teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys vahan valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

### Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 48 paino-%
<b>Tiheys</b>	n. 1,17 kg/l
<b>Kiiltoryhmä</b>	Puolihimmeä
<b>Varastointi</b>	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 6 kk. Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Levitysmenetelmä</b>	Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä tai ruiskutus.
<b>Riittoisuus</b>	Sileät pinnat 10-15 m <sup>2</sup> /l
<b>Ohentaminen</b>	Tuotetta voi ohentaa max. 5 %.
<b>Kuivumisaika</b>	Ajat ovat viitteellisiä. Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. Pinkkavissa välittömästi kiillotuksen jälkeen, pinkkauslämpötila alle 30 °C.

	23 °C	40 °C
<b>Hiontakuiva</b>	30-60 min	10-15 min
<b>Pinkkauskuiva</b>	15-30 min	10-15 min

<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen
<b>Pakkauskoot</b>	3 l ja 15 l pyöreät muoviasiat, 1000 l kontti.

### Käyttöohjeet

<b>Maalausolosuhteet</b>	Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja vahan lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
<b>Käsittelyohje</b>	Tuote on sekoitettava hyvin välttämättä vaahdotusta. Ohennetaan tarvittaessa vedellä max.5 %. Kiillotus suoritetaan vahan kuivuttua esim. harjakoneella tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.
<b>Pohjustus</b>	Mikäli levitysmenetelmä vaatii, voidaan tuotetta ohentaa max. 5 % riippuen levitys menetelmästä.
<b>Ympäristönsuojelu</b>	Nestemäinen vaha jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat vaha-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
<b>EU VOC raja-arvo</b>	(cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.
<b>Tulenarkuus</b>	Ei palava
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.

**FINTEX · TETRAKEM**

Mäkirinteentie 13  
FI-36220 Kangasala  
+358 20 785 1210