

FT-Kortti

# 1335 HighTack Voimaliima

<b>Tuote</b>	Yksikomponenttinen, hajuton, isosyanaattivapaa, vahva ja elastinen hybridi liima, joka soveltuu hyvin myös tiivistämiseen. Voimakas alkutarttuvuus. Tuotenumero 1335 valkoinen.
<b>Olomuoto</b>	Lähes hajuton, pastamainen, valkoinen liimamassa.
<b>Soveltuvuus</b>	Paneelien, puulistojen, puu- ja metallikynnysten, keramiikan, tiilen, betonien, kipsilevyn, eriste-materiaalien tai sisustuslevyjen, liikuntasauvojen liimaamien ja/tai saumaus. Keittiöt ja kylpyhuoneet, elintarvikevarastot, autokorit, lasitukset, kattopellitykset, komponenttiliimaus, halkeamien korjaus. Tuotteella on hyvä UV-kestävyys. Elastinen, ei kutistu, hyvä alkutarttuvuus, päälle maalattava. Soveltuu seuraaville materiaaleille: lasi, emali, elaksoitu alumiini, posliini, metalli, maalatut pinnat, polyesteripaneelit, polystyreeni, PVC, PU, ruostumaton teräs, sinkitty teräs, betoni, kivi, tiili. Ei sovellu PE, PP, teflon, bitumi, asfaltti.

## Tekniset tiedot

<b>Käyttölämpötila</b>	+ 5 -- + 40°C
<b>Tiheys</b>	1,57 g/ml
<b>Levitysmäärä</b>	150 g/min, 3mm/4 bar
<b>Kovettumisaika</b>	± 2-3 mm / 24 h
<b>Murtovenymä</b>	335%
<b>Kovuus</b>	55 Shore A DIN 53505
<b>Nahoittumisaika</b>	15 min, 23°C/55%
<b>Lämpötilankesto</b>	- 40°C - +90°C
<b>Vetolujuus</b>	2,20 MPa
<b>Kuljetus lämpötila</b>	Alin - 15°C
<b>Säilyvyysaika</b>	18 kk avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa.
<b>Sertifikaatit</b>	EC1 Plus, M1.
<b>Värit</b>	Valkoinen
<b>Kuivumisaika</b>	Kuivumiseen vaikuttavat saumanpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
<b>Pakkauskoot</b>	290 ml muovipatruuna

## Käyttöohjeet

<b>Olosuhteet</b>	Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Liimauslämpötilan tulee olla yli +5 ja alle +25°C.
<b>Käsittelyohje</b>	Tuotetta ei tarvitse sekoittaa. Massa levitetään kohtisuorina raitoina 10-20 cm välein, ei liimapisteinä. Massan voi levittää lastalla tai kostealla liimaustikulla kiinnityspintaan. Kiinnittäminen viimeistään 10 min päästä liiman levittämisestä.
<b>Tahrojen poisto ja välineiden pesu</b>	0284 Diablo Ksyleeni
<b>Ympäristönsuojelu</b>	Liima jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät patruunat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Tuotteen koostumus ei edellytä vaaramerkintöjä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
<b>Tulenarkuus</b>	Ei ole helposti syttyvää.
<b>Kuljetus</b>	Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin.

**FINTEX · TETRAKEM**

Mäkrinteentie 13  
FI-36220 Kangasala  
+358 20 785 1210

4.4.2016