

FT-Kortti

## 1370 Koti 3 Pohjamaali

<b>Tuote</b>	Täyshimmeä vesiohenteinen maalarinvalkoinen akrylaattidispersiomaali.
<b>Soveltuvuus</b>	Sisäkattojen pohja- ja pintamaali, sekä seinäpintojen pohjamaali sisällä. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu-, vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>1370 Koti 3 Pohjamaalin ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hyvä peittokyky.</li> <li>• liuotinvapaa maali.</li> <li>• maalarinvalkoinen G497 sävy.</li> <li>• ei kellastu vanhetessaan.</li> <li>• soveltuu sisäkattojen pintamaaliksi.</li> <li>• valmistettu Suomessa.</li> <li>• tuote täyttää M1 vaatimukset</li> </ul>

### Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 33 p-%	
<b>Tiheys</b>	1,2 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT6, täyshimmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	MT211,311	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3455.	
<b>Sävytys</b>	Ei sävytettävä, maalarinvalkoinen perusmaali.	
<b>Varastointi</b>	24 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	5L ja 10L	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

### Käyttöohjeet

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

**Käsittelyohje** Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

## FT-Kortti

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

### Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.

Ei palava.