

FT-Kortti

1370 Koti 3 Pohjamaali

Tuote	Täyshimmeä vesiohenteinen maalarinvalkoinen akrylaattidispersiomaali.
Soveltuvuus	Sisäkattojen pohja- ja pintamaali, sekä seinäpintojen pohjamaali sisällä. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu-, vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.
Ominaisuudet	<p>1370 Koti 3 Pohjamaalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvä peittokyky. • liuotinvapaa maali. • maalarinvalkoinen G497 sävy. • ei kellastu vanhetessaan. • soveltuu sisäkattojen pintamaaliksi. • valmistettu Suomessa. • tuote täyttää M1 vaatimukset

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 33 p-%	
Tiheys	1,2 g/ml	
Kiiltoryhmä	RT6, täyshimmeä.	
Mt-ryhmä	MT211,311	
Kulutuksen kesto	Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3455.	
Sävytys	Ei sävytettävä, maalarinvalkoinen perusmaali.	
Varastointi	24 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
Riittoisuus	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.	
Ohenne	Vesi	
Työvälineiden pesu	Vesi	
Pakkauskoot	5L ja 10L	
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.	
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
Käsittelyohje	Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-Kortti

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testitulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.

Ei palava.