

FT-Kortti

5008 Fintex Stoppari Kapseloiva pohjamaali

Tuote	Täyshimmeä vesiohenteinen erittäin kapseloiva akrylaattidispersiomaali.
Soveltuvuus	Tulipalo, vesivahinko, nikotiini, haju tms. kohteiden sisäkattojen pohjamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille, sekä vanhoille lakka- ja maalipinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkattot ja -seinät. Soveltuu vanhojen lakkakattojen kapseloivaan pohjamaalaukseen.
Ominaisuudet	<p>5008 Fintex Stoppari maalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erittäin hyvä peittokyky ja kapselointikyky. • liuotinvapaa maali. • tehokas • ei kellastu vanhetessaan • voidaan sävyttää. HUOM, ei sävytarkka. • valmistettu Suomessa.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.58 %	
Tiheys	1,35 g/ml	
Kiiltoryhmä	RT6, täyshimmeä.	
Mt-ryhmä	MT214.	
Kulutuksen kesto	Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3755	
Sävytys	Yleisten sisämaali värikarttojen mukaan. A-pohja perusmaali on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin. Ei sävy	
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
Riittoisuus	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l
	Lasikuitu-, maalaustapetipinnat	5-7 m ² /l
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.	
Ohenne	Vesi	
Työvälineiden pesu	Vesi	
Pakkauskoot	2,7L, 9L ja 18L	
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.	
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

Käsittelyohje Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään 5059 Fintex Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kertaan tarpeen mukaan (lakkakatot 2-4 kertaan), joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Vanhojen lakkakattojen huoltomaaukseen

FT-Kortti

suositellaan pohjamaaliksi stopparia. HUOM: Vaikka tämä maali on hyvin peittävä ja kapseloiva voi oksien läpilyöntiä tulla vuosien saatossa näkyviin. Suorita pintamaalaus erikseen. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.

Ei palava.