

FT-Kortti

5025 Fintex KSM25 pintamaali

Tuote	Puolihimmeä mietotuoksuinen vesiohenteinen kovan kulutuksen ja kosteuden kestävä akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C- pohja nesteenä maitomainen kuivuttuaan väritön lakkamainen maali.
Soveltuvuus	Suurta hygieenisyyttä vaativien sisäseiniä pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät. Ilmastointiputket ja pohjamaalatut metallipinnat sisällä.
Ominaisuudet	<p>5025 KSM 25 Pintamaalin ominaisuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvä peittävyys. • kovaa kulutusta kestävä maali, soveltuu hyvin julkisiin tiloihin. • säilytettävissä tunnetuilla säilytysjärjestelmillä. • A-pohja on kellastumaton valkoinen. • Julkistentilojen pintamaali, aulat, käytävät, porrastilat. • valmistettu Suomessa. • M1 tuote.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.52 p-%	
Tiheys	1,30 g/ml	
Kiiltoryhmä	RT4, puolihimmeä.	
Erikoisominaisuus	Antimikrobinen pintamaali	
Sertifikaatit:	ISO 22196	
Kulutuksen kesto	Erittäin hyvä, kestää yli 25000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.	
Säilytys	Säilytettävä A- ja C-pohjat.	
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
Riittoisuus	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.	
Ohenne	Vesi	
Työvälineiden pesu	Vesi	
Pakkauskoot	0,9, 2,7, 9 ja 18L	
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.	
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
Käsittelyohje	Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13FI-36220
Kangasala +358 20 785 1210

Sivu 1 / 2

FT-Kortti

Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.

Ei palava.