

FT-Kortti

## 5309 Fintex Satin TetraStop antimikrobinen sisustusmaali.

<b>Tuote</b>	Täyshimmeä vesiohenteinen antimikrobinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen kuivuttuaan väritön antimikrobinen maali.
<b>Soveltuvuus</b>	Suurta hygienisyyttä vaativien tilojen kulutusta ja pesua kestävä sisäseinien pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vaneri-, mineraali, kipsilevyt, lasikuitumaalaustapetit. Aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät tiloissa, jotka joutuvat kohtalaiselle kulutukselle tai niissä vaaditaan hyvää hygienisyyttä, sekä täyshimmeä pintaa.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>5309 Fintex Satin TetraStop ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antimikrobinen seinämaali.</li> <li>• Täyshimmeä</li> <li>• Kohtalaista kulutusta kestävä maali.</li> <li>• Kuuluu TetraStop järjestelmään.</li> <li>• Säilytettävissä tunnetuilla säilytysjärjestelmillä.</li> <li>• Pesunkestävä.</li> <li>• Sisätilojen täyshimmeä pintamaali.</li> <li>• Valmistettu Suomessa.</li> </ul>

### Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.55 p-%	
<b>Tiheys</b>	1,35 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT6, täyshimmeä.	
<b>Sertifikaatit</b>	ISO 22196:2011, M1.	
<b>Kulutuksen kesto</b>	SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.	
<b>Säilytys</b>	Säilytettävä A- ja C-pohjat.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoost</b>	A-pohjat 2,7, 9 ja 18L, C-pohjat 2,7 ja 9L.	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

## FT-Kortti

### Käyttöohjeet

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

**Käsittelyohje** Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

**Ympäristönsuojelu** Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

**Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.  
Ei palava.