

FT-Kortti

# 5325 Fintex KSM25 TetraStop, antimikrobinen pintamaali

<b>Tuote</b>	Puolihimmeä mietotuoksuinen vesiohenteinen kovan kulutuksen ja kosteuden kestävä antimikrobinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen, kuivuttuaan väritön maalikalvo.
<b>Soveltuvuus</b>	Suurta hygieenisyyttä vaativien tilojen sisäseinien pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät. Ilmastointiputket ja pohjamaalatut metallipinnat sisällä.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>5325 KSM 25 TetraStop Pintamaalin ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• antimikrobisuus perustuu maalin sisältämään hopeaan, joka estää bakteerien solujen jakaantumista ja keskeyttää niiden aineenvaihdunnan estäen mikrobien lisääntymisen.</li> <li>• antimikrobisuus säilyy tehokkaana koko maalikalvon eliniän.</li> <li>• hyvä peittävyys.</li> <li>• kovaa kulutusta kestävä maali, soveltuu hyvin julkisiin tiloihin.</li> <li>• säilytettävissä tunnetuilla säilytysjärjestelmillä.</li> <li>• A-pohja on kellastumaton valkoinen.</li> <li>• kuuluu TetraStop järjestelmään.</li> <li>• julkisten tilojen pintamaali, laboratoriot, leikkaussalit tms. käyttökohteet.</li> <li>• valmistettu Suomessa.</li> <li>• M1 tuote.</li> </ul>

## Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.52 p-%	
<b>Tiheys</b>	1,30 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT4, puolihimmeä.	
<b>Erikoisominaisuus</b>	Antimikrobinen pintamaali	
<b>Sertifikaatit:</b>	ISO 22196:2011, M1.	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Erittäin hyvä, SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.	
<b>Säilytys</b>	Säilytettävä A- ja C-pohjat.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	0,9, 2,7, 9 ja 18L	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/a 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13FI-36220  
Kangasala +358 20 785 1210

Sivu 1 / 2

**FT-Kortti****Käyttöohjeet**

<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
<b>Käsittelyohje</b>	<p>Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.</p> <p>FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.</p>
<b>Ympäristönsuojelu</b>	Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
<b>Tulenarkuus</b>	Ei palava.