

FT



TETRAKEM AKUSTIIKKALEVYLIIMA JA
ASENNUSLIIMA, 1022

TETRAKEM®



AKUSTIIKKALEVYLIIMA JA ASENNUSLIIMA

Kuivien ja kosteiden tilojen erikoisliima levy materiaalien asentamiseen. Vesiohenteinen.

Käyttöala:

Villalevyjen, akustiikkalevyjen sekä styrox- ja kuitulevyjen liimaukseen sekä erilaisten listojen kiinnitykseen betoni-, puu-, rakennuslevy-, muovi- ja maalatuille pinnoille. Soveltuu myös Haltex- tms. sisustuslevyjen asentamiseen. Voidaan käyttää kosteissa tiloissa vedeneristeen ja kosteussulun päälle.

Käyttöohje:

Levitetään parhaiten harvahampaisella liimalastalla (esim. Tetrakem varrellinen liimalasta 3960). Kamman jättämä jälki ei saa mennä umpeen, jolloin kuivuminen hidastuu merkittävästi. Alle 50 mm levyille riittää levitys esim. 10 cm välein olevin 10 cm levein liimaraidoin. Yli 50 mm levyille liima levitetään koko levyn alalle. Käyttölämpötilan tulee olla yli +10°C. Alustan tulee olla kiinteä, tasainen, kuiva ja puhdas pölystä ja rasvasta, suhteellinen kosteus RH < 85%.

Liiman ominaisuudet:

- vesiohenteinen akryylidispersioliima
- kotimainen
- väri valkoinen
- hyvä alkutarttuvuus
- ei sisällä liuottimia –liimatahrat poistetaan vedellä
- erittäin hyvä kosteuden- ja lämmönkestävyys
- rakennusmateriaalien päästöluokitus M1
- suojeltava jäämiseltä

Varastointi: 12 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.

Pakkaukset: 5, 10 ja 15 l astioissa

Kuljetus: Tuote on pakkasenkäyttöä ja vaatii lämpimän kuljetuksen.

Käyttöturvallisuus: Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto: Työvälineiden pesuveden voi kaataa viemäriin. Kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.



Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 74 %	Lämpötilankesto	+100°C asti (liimasauma pakkasenkestävä)
Tiheys	1,4 g/ml	Välineiden pesu	vesi
Alkuleikkauslujuus	≥1,0 MPa (EN 12004:2007+A1:2012)	Tulenarkuus	ei palava
Leikkauslujuus lämpövanhennuksen jälkeen	≥1,0 MPa (EN 12004:2007+A1:2012)	Riittoisuus	0,3-1 l/m ²
Leikkauslujuus/Avoin aika 20 min	≥0,5 MPa (EN 12004:2007+A1:2012)		
Avoin aika	0-20 min riippuen liimausolosuhteista		
Työskentelyaika	10-20 min liiman levityksestä		

FINTEX · TETRAKEM

Mäkrinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210

www.fintex.fi

E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · TETRAKEM OY