

FT
TETRAKEM TETRAMASSA
 1200, 1204

TETRAKEM®

TETRAMASSA
Elastinen tiivistys- ja saumausmassa rakennuskäyttöön

Erinomaisen helppo työstää. Tasainen sauma, joka säilyy elastisuutensa ansiosta. Soveltuu päälle maalattavaksi.

Käyttöala:

Rakennuslevyjen saumat, raot ja halkeamat. Saumat ikkunoiden ja ovien ympärillä, katon ja lattian rajassa, liitossaumat. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Käyttölämpötilan tulee olla +5...+30°C, suhteellisen ilmankosteuden enintään 85 %. Massa pursotetaan parhaiten mekaanisella tai paineilmakäyttöisellä puristimella.

Soveltuu seuraaville materiaaleille:

•puu •muovi •betoni •keramiikka •tiili •lastulevy •metalli •kipsilevy

Tetramassan ominaisuudet:

- yksikomponenttinen akryylimassa
- kaksi väriä: valkoinen ja maalarinvalkoinen
- lähes hajuton
- hyvä tarttuvuus
- elastinen
- helppo työstää
- sateenkestävä heti levityksen jälkeen
- hyvä UV-kestävyys
- valmis sauma maalattavissa sekä lateksi- että liuotinpohjaisilla maaleilla
- ei ruostuta
- massatahrat pestään tuoreena vedellä
- toimii äänieristysmassana
- ei kohteisiin, joissa tuote jatkuvasti veden alla



Varastointi: 18 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.

Pakkauskoot: 330 ml patruuna, 550ml kalvopakkaus

Kuljetus: Tuote on pakkasenarkaa ja vaatii lämpimän kuljetuksen.

Käyttöturvallisuus: Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto: Työvälineiden pesuveden voi kaataa viemäriin. Kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista.


Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	80 %	Välineiden pesu	vesi
Tiheys	1,55 g/ml	Tulenarkuus	ei palava
Kutistuma	15%	Riittoisuus	4x6 mm saumaa n. 13 m/patruuna
Lämpötilankesto	-20...+75°C	Nahkoittumisaika	(23°C, 55% RH) 5 min
Saumaliike/Elastisuus	20%	Kuivumisaika	n. 1mm/24h

Mekaaniset ominaisuudet 2 mm kerroksella:

Kovuus Shore A 20 (DIN 53505)	20
Murtovenymä (DIN 53504)	>320%
100% venymä (DIN 53504)	0,25 MPa

FINTEX · TETRAKEM

Mäkirinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210

www.fintex.fi

 E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · TETRAKEM OY