

FT-Kortti

1331 Fintex Lattiadispersio

Tuote	Tasoitettavien pintojen vesiohenteinen maitomainen esikäsitteilyaine.
Soveltuvuus	Lattiapintojen esikäsitteilyyn ennen lattiatasoitteen levittämistä tai pölynsidontaan rakennepinnoille. Alustana voi olla betoni, kevytbetoni, sementtiperustainen lattiatasoite, kipsilevy, vanerit ja puulevyt, lujalevyt tai keraamiset laatat. Lattialämmitys on kytkettävä pois kaksi vuorikautta ennen työn suorittamista. Tuote levitetään harjalla tms. vastaavalla työkalulla tai ruiskulla alustaan. Tuote harjataan kiinni alustalle kauttaaltaan tasaisesti, siten ettei lammikoita pääse syntymään.

Ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none">• vesiohenteinen erikoispolymeeri• mieto tuoksuinen, M1• kuivuessaan lähes väritön• hyvä lämmönkestävyys ja tarttuvuus• hyvä veden ja pakkasenkesto kuivuttuaan• soveltuu sekä huokoisille ja tiiviille pinnoille• nestemäinen tuote ei saa jäätyä
---------------------	--

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 26 paino-%
Tiheys	1,0 kg/l
Varastointi	12 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C. Tuote ei ole helposti syttyvää.
Riittoisuus	Huokoisilla pinnoilla sekoitussuhde 1:3. Menekki 15- 25 m ² /l ohennetulla. Imemättömät pinnat ohennus 1:1. HUOM: Alustan laatu vaikuttaa voimakkaasti menekkiin, tarvittaessa tuote levitetään huokoisille alustoille kahteen kertaan.
Lämmönkesto	-45 °C - +80°C.
Kemikaalikesto	Kohtalainen
Työskentelyaika	23 °C, RH 55 %. Dispersion valkoinen väri on hävinnyt ja tasoitepinta on tumma ja lasimainen ½ h - 2 h.
Välineiden pesu	Vesi
Pakkauskoot	10 l ja 1000 l
Sertifikaatit	M1
Maalaustarvikeryhmä	2012, 611

Käyttöohjeet

Olosuhteet	Työstettävän pinnan tulee olla puhdas ja tasalaatuinen, pinnoilta poistetaan kaikki irtonainen pöly tms. epäpuhtaus. Pinnan kosteuden tulee olla alle RH 90 %. Työskentely lämpötilan tulee olla yli 5°C ja alle 25°C. Ohentamiseen on käytettävä puhdasta vettä.
Käsittelyohje	Noudatetaan sekoitussuhdetta 1:3 tai 1:1 ja sekoitetaan kevyesti mutta huolellisesti. Tuote levitetään harjalla tai ruiskulla, ruiskutettu dispersio myös harjataan kiinni pintaan. Voimakkaasti imeville alustoille levitys tarvittaessa kahteen kertaan. Dispersiota ei saa jättää lammikoiksi. Tasoitteen pintaan muodostuvat ilmakuplat ovat merkki vähäisestä pohjustamisesta. Dispersion annetaan kuivua loppuun ennen tasoitusvalua.

FT-Kortti

Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Kuivunut dispersio on kaatopaikkajätettä.
Käyttöturvallisuus	Tuote ei ole helposti syttyvää. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole helposti syttyvä
Kuljetus	Lämmin kuljetus, ei varoitusmerkintöjä.