

FT-Kortti

MS Polymeeri, Hybrifix liima-/tiivistemassa

Tuote	Yksikomponenttinen, hajuton, isosyanaattivapaa, vahva ja elastinen liima, joka soveltuu hyvin myös tiivistämiseen. Tuotenumero ja värit: 9052 Kirkas, 6202 ruskea, 6203 harmaa, 6205 valkoinen ja 6206 musta.
Olomuoto	Lähes hajuton, pastamainen, värillinen tai kirkas massa.
Soveltuvuus	Paneelien, puulistojen, puu- ja metallikynnysten, keramiikan, tiilen, betonien, kipsilevyn, eriste-materiaalien tai sisustuslevyjen, liikuntasauvojen liimaamien ja/tai saumaus. Keittiöt ja kylpyhuoneet, elintarvikevarastot, autokorit, lasitukset, kattopellitykset, komponenttiliimaus, halkeamien korjaus. Tuotteella on hyvä UV-kestävyys. Elastinen, ei kutistu, hyvä alkutarttuvuus, päälle maalattava. Soveltuu seuraaville materiaaleille: lasi, emali, elaksoitu alumiini, posliini, metalli, maalatut pinnat, polyesteripaneelit, polystyreeni, PVC, PU, ruostumaton teräs, sinkitty teräs, betoni, kivi, tiili. Ei sovellu PE, PP, teflon, bitumi, asfaltti. Voi kellastua pimeässä.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	+ 5 -- + 40°C
Tiheys	1,58 g/ml
Levitysmäärä	150 g/min, 3mm/4 bar
Kovettumisaika	± 2-3 mm / 24 h
Murtovenymä	400%
Sauman muutos	25 %
Kovuus	52 Shore A DIN 53505
Nahoittumisaika	10 min, 23°C/55%
Lämpötilankesto	- 40°C - +90°C
Vetolujuus	2,20 MPa
Kuljetus lämpötila	Alin - 15°C
Säilyvyysaika	18 kk avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa.
Sertifikaatit	CE, M1, EC1 Plus, ISEGA
Värit	Kirkas, ruskea, harmaa, valkoinen ja musta
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat saumanpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Pakkauskoot	290 ml muovipatruuna



Käyttöohjeet

Olosuhteet	Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Liimauslämpötilan tulee olla yli +5 ja alle +25°C.
Käsittelyohje	Tuotetta ei tarvitse sekoittaa. Massa levitetään kohtisuorina raitoina 10-20 cm välein, ei liimapisteinä. Massan voi levittää lastalla tai kostealla liimaustikulla kiinnityspintaan. Kiinnittäminen viimeistään 10 min päästä liiman levittämisestä.
Tahrojen poisto	0284 Diablo Ksyleeni
Välineiden pesu	0284 Diablo Ksyleeni
Ympäristönsuojelu	Liima jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät patruunat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä vaaramerkintöjä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole helposti syttyvä.
Kuljetus	Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin.