

Tuotetyyppi	Yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva selluloosamaali. Maali ei sisällä eikä eritä formaldehydiä.
Soveltuvuus	Huonekalut, kalusteet ym. puu- ja puulevypinnat sisällä. NAV-maalia ei suositella MDF-levyn käsittelyyn ilman erillistä pohjamaalia. Kestää hyvin kulutusta sekä tavanomaisia pesuaineita.
Maalaustarvikeryhmä	54 (RT-luokitus)
TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	30 til-%, 40 p-%
Tiheys	1 - 1,15 kg / l väristä riippuen.
Kiiltoryhmä	Kiiltävä ja puolihimmeä.
Varastointikestävyys / lämpötila	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia / avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.
Levitysmenetelmät	Hajotusilmaruisku, korkeapaineruisku tai valukone.
Riittoisuus	6 - 8 m ² /l yhteen kertaan
Kuivumisajat	Pölykuiva n. 2 h Pinkkauskuiva n. 4 h Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.
Ohenne	Ohenne 8
Välineiden pesu	Ohenne 8 tai pesutinneri
Värisävyt	Sopimuksen mukaan.
KÄYTTÖOHJEET	
Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava ennen käyttöä.

Pohjustus	NV-hiontamaalilla tai tuotteella itsellään.
Pintakäsittely	Suoritetaan edellä mainituilla levitysmenetelmillä. Ohennus menetelmän vaatimalla tavalla. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!
Tulenarkuus	Helposti syttyvä.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Nestemäinen maali jäte on toimitettava ongelmajätteen keräily pisteeseen. Tyhjät kuivat maali astiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3, II.