

FT-Kortti

## 435 Ovika Tartuntapohjamaali

**Tuote** Liuotinhenteinen tixotrooppinen uretaanialkydimaali. Valkoinen erittäin hyvin tarttuva täyshimmeä pohjamaali sisä- ja ulkotiloihin. 435 A-pohja valkoinen maali.

**Soveltuvuus** Puu, vaneri, puukuitulevy, lasikuitu ja metallipinnat, ikkunat ja kalusteet. Uudet ja aiemmin maalatut puu- ja tasoite-/betonilattiat. Soveltuu myös aiemmin lakatuille tai maalatuille pinnoille. Sopii hyvin entisöitäviin perinne kohteisiin.

**Ominaisuudet** 435 Ovika Pohjamaalin ominaisuudet:

- Liuotinhenteinen (lakkabensa)
- 1-komponenttinen uretaanialkydimaali
- Mieto tuoksuinen
- Tarttuva ja täyttävä pohjamaali
- Voidaan sävyttää
- A-pohja

**Tekniset tiedot**

**Tiheys** 1,47 g/ml

**Kuiva-ainepitoisuus** n. 53 paino-%

**Maalaustarvikeryhmä** 2012, 233 Liuotinhenteiset tartuntapohjamaalit ulkokäyttöön.

**Kiiltoryhmä** Täyshimmeä (6/RT-luokitus)

**Rasitusluokka** RL 03...05 ja RL 11..13

**Varastointi** 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja 5-20 C°

**Riittoisuus** 8-12 m<sup>2</sup>/l

**Sävytys** A-pohja

**Ohentaminen** Pohjamaalaus max. 10 %.

**Kuivumisaika** Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. Lämpötila + 23°C, Rh-kosteus 50%. Kosketuskuiva n. 1 h. Päällemaalaus ja hionta voidaan suorittaa seuraavana päivänä.

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli + 5°C. Voidaan käyttää sisällä tai ulkona.

Korkeapaineruiskutus:  
Suutin 0,011"–0,015" eli 0,280–0,380 mm,  
Ohenne 0–10 %.

**Kuljetuslämpötila** Kestää jäätymistä.

**Työvälineet** Tela, pensseli, ruisku.

**Ohentaminen** 5065 Lakkabensiini

**Työvälineiden pesu** 5065 Lakkabensiini

**Pakkauskoot** 0,9L, 2,7L ja 9L

## FT-Kortti

### Käyttöohjeet

#### Käyttöohje

Aiemmin maalatut pinnat hiotaan tai pestään 5059 Fintex Maalarintehopesulla ja puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot kitataan tarvittaessa soveltuvalla tasoitteella. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalin, kalusteen ja ilman lämpötila suositus on yli 5°C. Alemmassa lämpötilassa kuivuminen hidastuu. Maali voidaan hioa tai päällemaalata seuraavana päivänä.

Sekoita maali ennen jokaista maalauskertaa huolellisesti.

Aiemmin maalaamattomat pinnat voidaan myös maalata 435 Ovika Tartuntapohjamaalilla. Pintamaalaus suoritetaan esim. 403/405 Ovika maalilla 1-3 kertaa.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

#### Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore maali toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.

#### Käyttöturvallisuus

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

#### Tulenarkuus

Palava

#### Kuljetus

VAK 3