

FT-Kortti

403/405 Ovika Kalustemaali

Tuote Liuotinohenteinen tixotrooppinen uretaanialkydimaali, kellastumaton, kova ja kestävä ja hyvin tasoittuva puolikiiltävä kalustemaali sisä- ja ulkotiloihin. 403 A-pohja valkoinen maali, 405 C-pohja lakkamainen hieman beigeen taittava maalipohja, kuivuttuaan kirkas.

Soveltuvuus Puu, vaneri, puukuitulevy, lasikuitu ja metallipinnat, ikkunat ja kalusteet. Uudet ja aiemmin maalatut puu- ja tasoite-/betonilattiat. Soveltuu myös aiemmin lakatuille tai maalatuille pinnoille. Kestää kovaa räsitusta, sekä puhdistamista normaaleilla pesuaineilla. Sopii hyvin entisöitäviin perinne kohteisiin.

Ominaisuudet **403/405 Ovika Kalustemaalın ominaisuudet:**

- Liuotinohenteinen (lakkabensa)
- 1-komponenttinen uretaanialkydimaali
- Mieto tuoksuinen
- Kova ja joustava maalikalvo
- Kestää kovaa räsitusta
- Säilytettävä yleisillä värikartoilla
- A- ja C-pohjat

Tekniset tiedot

Tiheys 1,20 g/ml

Kuiva-ainepitoisuus n. 48 paino-%

Maalaustarvikeryhmä 2012, 332. Irtokalusteisiin soveltuvat liuotinohenteiset maalit.

Kiiltoryhmä Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)

Rasitusluokka RL 03...05

Varastointi 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja 5-20 C°

Riittoisuus 8-12 m²/l

Säilytys A- ja C-pohja.

Ohentaminen Pintamaalaus max. 5 %. Pohjamaalaus 10-25 %.

Kuivumisaika Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. Lämpötila + 23°C, Rh-kosteus 50%. Pölykuiva n. 2 h. Kosketuskuiva 9-11h. Päälle maalauskuiva n. 16h jälkeen. Lopullinen kovettuminen ja kestävyys saavuttaminen n. 2 viikkoa.

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 5°C. Voidaan käyttää sisällä tai ulkona.

Kuljetuslämpötila Kestää jäätymistä.

Työvälineet Tela, pensseli, ruisku.

Ohentaminen 5065 Lakkabensiini

Työvälineiden pesu 5065 Lakkabensiini

Pakkauskoot 0,9L, 2,7L ja 9L

FT-Kortti

Käyttöohjeet

Käyttöohje

Aiemmin maalatut pinnat hiotaan tai pestään 5059 Fintex Maalarintehopesulla ja puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot kitataan tarvittaessa soveltuvalla tasoitteella. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalin, kalusteen ja ilman lämpötila suositus on yli 5°C. Alemmassa lämpötilassa kuivuminen hidastuu.

Sekoita maali ennen jokaista maalauskertaa huolellisesti.

Aiemmin maalaamattomat pinnat voidaan myös maalata 435 Ovika Tartuntapohjamaalilla. Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa.

Lopullisen kovuuden maalattu pinta saavuttaa n. 2 viikon kuluessa.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore maali toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus

Palava

Kuljetus

VAK 3