

FT-Kortti

Final Uretaanialkydilakka

215 Puolihimmeä

216 Kiiltävä (Venelakka)

229 Puolikiiltävä

Tuote	Liutinohenteinen, vähäaromaattinen, hieman beigeen taittava kirkas uretaanialkydilakka sisä- ja ulkokäyttöön.
Soveltuvuus	Lattiat, tanssilattiat, juhla- ja liikuntasalit, kalusteet, koriste-esineet, veneet, ikkunat ja puupaneelit ja -listat.
Ominaisuudet	<p>Final Uretaanialkydilakan ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kova, joustava ja kestävä lakkapinta • hyvä UV-suojaus kaikissa kiiltoasteissa, myös venelakka versio 216 • vähäaromaattinen • kolme eri kiiltoastetta • sopii hyvin eri puulajeille • kauniit ja luonnolliset sävyt, sävytettävissä tunnetuilla sävytysjärjestelmillä • valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 50 %
Tiheys	n.0,98 g/ml
Varastointi	24 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Avattu tuote ei kestä hyvin tasalaatuisena pitkää varastointia.
Riittoisuus	Käytännön riittoisuus n. 8-12m ² /l.
Lämmönkesto	-50 -- +80°C
Kulutuksenkesto	Erittäin hyvä.
Kemikaalin kestävyys	Hyvä. Kestää hyvin mm. alkoholia, bensiiniä, polttoöljyä, lakkabensiiniä ja talousspiitä. Erilaisia kasvi- ja eläinrasvoja, pesuaineita, voiteluöljyjä ja -rasvoja. Ei kestä hyvin tinneriseoksia.
Kuivumisaika	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n. 1-2 h kuluttua. Kosketuskuiva n. 4-6 h, päälle lakattavissa n. 24 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin. Tuotteen lopullinen kuivuminen ja kovettuminen tapahtuvat noin kolmen-neljän viikon kuluessa. Ota tämä huomioon raskaiden kalusteiden kanssa esim. piano tms. esine.
Työvälineet	Sivellin, lasta tai ruisku. Suutinkoko kp-ruiskussa 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm.
Kiiltoryhmä	215 Puolihimmeä RT4, 216 Kiiltävä RT2 ja 229 Puolikiiltävä RT3. (-/RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	2012 522, 542,644
Ohenne	5065 Mineraalitärpätti. Suositeltava ohennus max. 10 %.
Työvälineiden pesu	5065 Mineraalitärpätti
Pakkauskoot	0,9l, 2,7l ja 9l.
EU VOC raja-arvo	cat.A/i 500 g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC<500 g/l

FT-Kortti

Käyttöohjeet

Lakkausolosuhteet Lakkausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 20 %, sekä lämpötilan koko kuivumisen ajan yli +5°C.

Käsittelyohje Lakattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita. Poista pinnoilta irtoava puuaines, vanha hilseilevä lakka, levät, sammaleet ym. epäpuhtaudet esim. harjalla, painepesurilla tai teräsharjalla. Mustapilkkuhauseissa olevat pinnat pestään emäksisellä pesuaineella esim. 5059 Fintex Maalarin tehopesulla ja pestyt pinnat käsitellään 5080 Fintex Homeenesto- ja poistoaineella ja pintojen annetaan kuivua hyvin. Hio pinta tasaiseksi hyvin ennen lakkausta. Tarvittaessa pohjalakkana käytetään ohennettua lakkaa max. 10%.

Lakkaus suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan. Lattioiden lakkaus vähintään kahteen kertaan. Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä lakan ja mahdollisen sävyn tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja sekoita lakkaa tarpeen mukaan työn aikana. Lakan levitys tehdään siveltimellä tai ruiskulla. Suorita ensin koelakkaus lakan ominaisuuksien selvittämiseksi.

Ruiskutuksen jälkeen pinta voidaan tasoittaa siveltimellä. Vältä lakkaamista illalla, sateen uhatessa tai voimakkaassa auringonpaisteessa. Lakkauskertojen määrään ja menekkiin vaikuttavat maalattava materiaali ja sen pohjaväri, sekä valitun värisävyn yleinen peittävyys. Huomioi, että useat lakkakerrokset voimistavat lakan valittua värisävyä. Kun olet tyytyväinen lakan sävyyn pinnalla, tee uudet pintalakkaukset sävyttämättömällä lakalla. Työkalut pestään lakkabensiinillä välittömästi käytön jälkeen. Vältä valumien muodostumista pinnoilla, koska ne kuivuvat muita pintoja huomattavasti hitaammin. Lattialakkauksessa anna lakan kuivua riittävän pitkään ennen tilan käyttöönottoa, koska lopullinen lakan kovettuminen tapahtuu noin kuukauden sisällä.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin tai –menetelmiin, vastaamme vain lakan laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen lakka toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut lakka on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus Palava

Kuljetus UN1263, maalinkaltainen aine. Kuljetuksen vaaraluokka 3, pakkausryhmä III.