

FT-Kortti

## 5006 Fintex Kiinnitemaali

<b>Tuote</b>	Täyshimmeä vesiohenteinen PVAc-pohjainen dispersiomaali.
<b>Soveltuvuus</b>	Lasikuitutapettien ja raskaiden kuitukangastapettien kiinnitykseen märkää märälle menetelmällä.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>5006 Kiinnitemaalin ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erittäin hyvä alkutarttuvuus</li> <li>• vähentää työkuluja n 30%.</li> <li>• ei lasitu vanhetessaan.</li> <li>• soveltuu pohjamaaliksi.</li> <li>• soveltuu myös pintavahvistuskankaan kiinnitykseen.</li> <li>• voidaan sävyttää, ei sävytarkka</li> <li>• rakennusmateriaalien päästöluokitus M1</li> <li>• valmistettu Suomessa.</li> </ul>

### Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 37 p-%	
<b>Tiheys</b>	1,2 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT6, täyshimmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	MT211,311	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Kohtalainen.	
<b>Tapetin paino</b>	n. 500 g/m <sup>2</sup> (tehtävä aina ensin koeliimaus).	
<b>Sävytys</b>	Yleisten sisämaali värikarttojen mukaan. A-pohja perusmaali on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin. Ei sävytarkka	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	4-6 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	2-4 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	2-4 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	2-5 m <sup>2</sup> /l
<b>Pohjustaminen</b>	Huokoiset ja aikaisemmin maalaamattomat pinnat. Maalin ohennus 1:4 (yksi osa maalia ja neljä osaa vettä).	
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30-40 min, päälle maalattavissa 1-2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
<b>Tapetointiaika</b>	Imemättömät tiiviit pinnat tapetointi heti. Imevät huokoiset pinnat 5-15 min.	
<b>Työvälineet</b>	Tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	18L	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/a 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

### Käyttöohjeet

<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
-------------------------	--

## FT-Kortti

### Käsittelyohje

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään 5059 Fintex Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistusotteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Tapetin kiinnittäminen tehdään ns. märkää märälle menetelmällä. Pohjamaalaus suoritetaan 1-2 kertaa pohjan imevyyden mukaan joko telalla tai siveltimellä. Aseta liimattava tapetti maalipinnan päälle ja säädä tapetti oikeaan kohtaan maalipatjan avulla, anna tapetin asettua ja maalin kuivua noin 5 min. ja maalaa päälle 1-2 maalikerrosta, tämän jälkeen anna kuivua 10-16 h tai seuraavaan vuorokauteen. Maalaa Fintex pintamaalilla päälle maalin käyttöohjeen mukaan. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin tai – menetelmiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

### Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjä, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### Käyttöturvallisuus

Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

### Tulenarkuus

Ei palava.