

FT-Kortti

## 5055 Fintex Tapettiliima

<b>Tuote</b>	Vesiohenteinen, valkoinen erikoisliima erilaisten tapettien kiinnittämiseen kuivissa ja kosteissa tiloissa.
<b>Soveltuvuus</b>	Liima soveltuu erilaisten vinyyli-, tekstiili-, paperi-, non-woven tapettien ja lasikuitutapettien liimaamiseen. Tuote soveltuu sekä huokoisille että tiiville pinnoille, kuten esim. betoni- ja tasoitepinnat, pohja- tai pintamaalattut ja primeroidut pinnat, kipsi-, lastu-, puukuitulevyypinnat.
<b>Ominaisuudet</b>	<p><b>5055 Tapettiliiman ominaisuudet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vesiohenteinen valkoinen PVAc-dispersioliima</li> <li>• erittäin hyvä alkutarttuvuus</li> <li>• M1-tuote, paras sisäilmapäästöluokka</li> <li>• sopii myös raskaille tapeteille, tapettipaino n. 500 g/m<sup>2</sup></li> <li>• kuiviin ja kosteisiin tiloihin, homesuojattu</li> <li>• ei sisällä liuottimia, vesiohenteinen</li> <li>• voidaan käyttää liimauslaitteissa</li> <li>• valmistettu Suomessa</li> </ul>

### Tekniset tiedot

<b>Tiheys</b>	1,02g/ml
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n 9 p-%
<b>Varastointi</b>	12 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä. Avattu tuote ei kestä hyvin varastointia.
<b>Riittoisuus</b>	3-5 m <sup>2</sup> /l Menekki 200 -350 g/m <sup>2</sup> .
<b>Maksimi tapettipaino</b>	n. 500 g/m <sup>2</sup> . Raskailla tapeteilla tehtävä aina koeliimaus ennen asennustyötä,
<b>Avoinaika</b>	0-15 min. Olosuhteet +23°C, RH 50%.
<b>Työskentelyaika</b>	5-15 min liiman levityksestä.
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva n. 3-4 h, tapettien päälle maalaus n. 12 h kuluttua. Olosuhteet ja materiaalit voivat vaikuttaa paljon annettuihin ohjeaikoihin.
<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötilan on oltava yli + 15°C, mutta alle + 35°C, ilman kosteus alle RH 80%.
<b>Lämpötilankesto</b>	-50°C - + 70°C. Liimasauma on pakkasenkestävä.
<b>Kuljetuslämpötila</b>	Suojeltava jäätymiseltä.
<b>Työvälineet</b>	Tela, pensseli, tapettilasta, harja.
<b>Ohentaminen</b>	Huokoisen pinnan pohjustus max. 30 % vedellä ohennettuna. Muuten ohentamista ei suositella.
<b>Ohenne</b>	Vesi.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi ja saippua.
<b>Pakkauskoot</b>	5 l, 10 l ja 15 l suorakaiteen muotoinen muoviasia.

### Käyttöohjeet

<b>Käsittelyohje</b>	Alustan tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä, puhdas pölystä, noesta ja rasvasta ym. epäpuhtauksista. Poista vanha tapetti ja tasoita pohja tarvittaessa. Pese aikaisemmin maalattut pinnat 5059 Maalarin Tehopesulla. Huokoiset seinäpinnat pohjustetaan 30 % ohennetulla liimalla tai ohentamattomalla 5002 Fintex 2 pohjamaalilla. Kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly pyyhitään pois. Liimaa levitetään telalla tai pensselillä tasaisesti liimattavalle alustalle kahden- kolmen vuoden
----------------------	---

## FT-Kortti

alueelle. Huokoisilla pinnoilla tapetti laitetaan heti seinään liiman päälle. Liimaus voidaan levittää joko suoraan seinään tai tapettiin. Katso huolellisesti tapetin liimausohjeet ja toimi niiden mukaan. Liiman tarve riippuu materiaalin painosta ja alusmateriaalista ja sen laadusta. Painavia tapetteja liimattaessa (yli 300 gr/m<sup>2</sup>) tee ensin koeliimaus ja määrittele havaintojen mukaan oikea liiman määrä. Tapettien kiinnityksen viimeistely tehdään esim. muovilastalla tai tapettiharjalla viimeistään 30 min. kuluttua liiman levityksestä, huokoisilla pinnoilla se tehdään heti. Liimaus lämpötilan tulee olla yli + 15°C, mutta alle 35°C ja kosteuden enintään 80%(RH). Liiman kuivumisaika on 12 h, jonka jälkeen lasikuitutapetit tai muut maalattavat tapetit voidaan maalata. Mahdolliset liimatahrat poistetaan kostealla ja puhtaalla sienellä tai kankaalla ennen liimauksen kuivumista. Älä hankaa tapettia voimakkaasti ylimääräistä liimaa puhdistuksessa, koska kostea tapetti ei kestä hyvin mekaanista rasitusta. Liima ei aiheuta tapetin värien liukenemista tai tahraantumista oikein käytettynä.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

<b>Ympäristönsuojelu</b>	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore liima toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat liima-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut liima on kaatopaikkajätettä.
<b>Käyttöturvallisuus</b>	Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
<b>Tulenarkuus</b>	Ei palava.
<b>Kuljetus</b>	Lämminkuljetus.