

FT-Kortti

## ACRYLINE TOP-552 lakka

- Tuote** Vesiohenteinen kovapintainen kulutusta kestävä akrylaattipohjainen ruiskupintalakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa.
- Olomuoto** Vaalea samea neste, kuivuttuaan kirkas.
- Soveltuvuus** Puuportaot, puulistat ja -ovent sekä MDF- ja kuitulevypinnat sisätiloissa. Käytetään teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

### Tekniset tiedot

- Kuiva-ainepitoisuus** n. 42 paino-%
- Tiheys** n. 1,0 kg/l
- Kiiltoryhmä** Puolihimmeä
- Varastointi** Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.
- Levitysmenetelmä** Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä tai ruiskutus.
- Riittoisuus** Sileät pinnat 8-12 m<sup>2</sup>/l
- Ohentaminen** Pintalakkaus max 5 %. Pohjalakkaus 10-20 %.
- Kuivumisaika** Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

	23 °C	40 °C
<b>Hiontakuiva</b>	30 min	10–20 min
<b>Pinkkauskuiva</b>	1–2 h	40–60 min

- Ohenne** Vesi
- Välineiden pesu** Vesi
- Värisävyt** Sävytettävä
- Pakkauskoot** 3 l ja 15 l pyöreät muoviasiat, 1000 l kontti.

### Käyttöohjeet

- Maalausolosuhteet** Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
- Käsittelyohje** Tuote on sekoitettava hyvin välttäen vaahdotusta. Ohennetaan tarvittaessa vedellä max.5 %. Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpesien kanssa.
- Pohjustus** Pohjustukseen käytetään tuotetta sellaisenaan. Mikäli levitysmenetelmä vaatii, voidaan tuotetta ohentaa 10 – 20 % riippuen levitysmenetelmästä.
- Ympäristönsuojelu** Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakkasasiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
- Käyttöturvallisuus** Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
- EU VOC raja-arvo** (cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.
- Tulenarkuus** Ei palava
- Kuljetus** Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.

**FINTEX · TETRAKEM**

Mäkrinteentie 13  
FI-36220 Kangasala  
+358 20 785 1210