

FT-kortti LVC vesiohenteisille Pohja- ja pintalakoille ja parketti kitille

Kortissa olevat tuotteet ovat suunniteltu käytettäväksi tuoteperheenä

LVC Parketikitti

Soveltuu lakkaamattomalle tai puhtaaksi hiotulle puulle parketti- ja puulattioille rakojen kittaukseen (raon leveys max 2 mm) ennen lattian käsittelyä pohja- ja pintalakoilla. Tuote soveltuu sellaisenaan eri puulajeille – ei värjää puuta.

Käyttöohje: kitattavan puupinnan on oltava kuiva ja hyvin hiottu, ns. puupuhdas, sekä huolellisesti puhdistettu pölystä ja muista epäpuhtauksista. sekoita astiassa oleva kitti lattian hiomapölyyn, jotta saat oikean värisen kitin.

Ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä kitti lattiarakoihin teräslastalla ristikkäisin vedoin. toista käsittely tarvittaessa.

Riittoisuus: kertalevitys teräslastalla n. 9 ml/l, rakoisuudesta riippuen.

Kuivumisaika: 15–30 minuuttia, isot raot 24 h. Vallitsevat olosuhteet ja kitattavien rakojen koko vaikuttaa kuivumisaikaan.

Varastointi: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa 1 vuosi.

Pakkauskoko 5 l.

Ohenne: Vesi.

Väri: Puupinnan ja hiomapölyn mukaan. helppoa hioa.

Liutotinaineet: Ei liutotinaineita (VOC-yhdisteet 0 %).

LVC Pohjalakka

Pohjalakka on vesiohenteinen, korkean kuiva-ainepitoisuuden sisältämä pohjalakka parketti- ja puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen eikä se sisällä liutotinaineita. Tuote on lähes hajuton.

Käyttöohje: Käsiteltävän puupinnan on oltava kuiva, hyvin hiottu, ns. puupuhdas. Mikäli käsiteltävä pinta on aikaisemmin lakattu, suoritetaan ensimmäinen koneellinen hionta karkeudella 36 tai 40 vanhan lakkakerroksen poistamiseksi. Tämän jälkeen suoritetaan hionta karkeudella 60, jonka jälkeen suoritetaan vielä viimeistelyhionta karkeudella 100 tai 120. Mikäli kyseessä on vanha, maalattu pinta, niin suosittelemme maalinpoistoon ensimmäiseksi hiontakarkeutta 24.

Levitä pohjalakka ruostumattomalla teräslastalla tasaisesti, ohuena, kireänä kalvona. anna lakan kuivua 15–30 minuuttia niin, että pinta on saanut kauttaaltaan tasaisen sävyn. Pohjalakkaus suoritetaan kolmeen kertaan lastalevityksenä.

Riittoisuus: Kertalevitys teräslastalla n. 25–35 m²/l.

Lakkausolosuhteet: Suositeltava alin lakkauslämpötila +18 °C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 %Rh.

Kuivumisaika: Olosuhteista riippuen n. 10–30 minuuttia.

Varastointi: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa 1 vuosi.

Pakkaus: Pakkauskoot 5 l ja 10 l.

Ohenne: Vesi.

Tulenarkuus: Ei tulenarkaa.

Liutotinaineet: Ei liutotinaineita (VOC-yhdisteet 0 %).

Työvälineiden puhdistus: heti käytön jälkeen haalealla vedellä.

Kuljetus: ei Vak-luokiteltu. suojeltava jäätymiseltä.

LVC Pintalakka kiiltoaste ja Silkinhimmeä pintalakka

Vesiohenteinen pintalakka soveltuu parketti- ja puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen eikä se sisällä liuotainaineita. Tuote on lähes hajuton. Kiiltoasteet ovat Pintalakalla puolikiiltävä ja Silkinhimmeällä himmeä.

Käyttöohje: Levitä pintalakka huopa- tai mohairlastalla puunsiyden suuntaisesti. ensimmäisen pintalakkakerroksen kuivuttua suoritetaan tarvittaessa kevyt välihionta hiomaverkolla käyttäen karkeutta 120 tai 150. hionnan voi suorittaa myös vastaavilla hiomapaperikarkeuksilla. Poista hiontapöly huolellisesti imuroimalla. tämän jälkeen pintalakkkaus toistetaan vielä kahteen kertaan.

Huomioitavaa: Seuraavan lakkakerroksen saa levittää vasta edellisen kerroksen kuivuttua (vähintään 1–2 h). Epätasaisten lattiapintojen lakkaus suositellaan tehtäväksi lakkasiveltimellä. uudet, puhtaat ja hiomattomat höyläpintaist ponttilautalattiat eivät tarvitseväälttämättä pohjalakkausta. Lakkaus voidaan suorittaa alusta loppuun pintalakalla, jolloin suosittelemme vähintään 3–4 lakkauskertaa riittävän kalvopaksuuden saavuttamiseksi. sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä ja anna tasaantua ilman poistumiseksi.

Riittoisuus: kertalevitys huopalastalla n. 8–10 m²/l.

Lakkausolosuhteet: Alin suositeltava lakkauslämpötila +18°C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % rh. Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +16°C lakkauksen tai kuivumisen aikana.

Kuivumisaika: n. 1–2 h. kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila, kosteus, levitysmäärä ja puupinnan huokoisuus. Tuote kuivuu 1–2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi, mutta lopullinen kulutuskestävyys saavutetaan n. 2 viikon kuluttua. Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat lakkaustulokseen ja kuivumisnopeuteen.

Varastointi: Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa 1 vuosi. suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot : 5l ja 10 l.

Kaikille edellä oleville tuotteille yhteiset lisätiedot:

Ohenne: Vesi.

Tulenarkuus: Ei tulenarkaa.

Liuotinaineet: Ei liuotainaineita (VOC–yhdisteet 0 %).

Työvälineiden puhdistus: Heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös käyttöturvallisuustiedotteen antamiin ohjeisiin.

Jätteet: Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

kuljetus: ei Vak-luokiteltu.

Huom! Ravista pakkausta ennen käyttöä.

säilytettävä lasten ulottumattomissa.

suojeltava jäätymiseltä.

Lisätietoja: Suositukset on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen. Paikallisista olosuhteista tai työn asiallisesta suorittamisesta emme voi vastata.