

FT-Kortti

211 NC-Speed Sealer pohja- ja hiontalakka

Tuote	Yksikomponenttinen modifioitu nopeasti kuivuva nitroselluloosapohjalakka. Tuote on nopeasti kuivuva ja helposti hiottava pohjustus- ja hiontalakka.
Olomuoto	Lakka on lähes kirkas kellertävä neste, kuivuttuaan himmeä ja väritön.
Soveltuvuus	Huonekalut, kalusteet, soittimet, puu- ja puulevypinnat sisällä, teolliset linjat.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 23 paino-%
Tiheys	n. 0,93 kg/l
Kiiltoryhmä	Himmeä
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä.
Levitysmenetelmä	Hajoitusilmaruisku, korkeapaineruisku tai verholakkaus.
Riittoisuus	8-12 m ² /l yhteen kertaan levitettynä.
Ohentaminen	Pohjalakkaus ohennus 5-20 % levitysmenetelmän vaatimusten mukaan.
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

	23 °C	40 °C
Hiontakuiva	n. 1 h	30-50 min
Pinkkauskuiva	1-2 h	50-90 min

Ohenne	Ohenne 8
Välineiden pesu	Ohenne 8 tai pesutinneri
Värisävyt	Kuultava, sävytettävissä. Voidaan sävyttää myös liuotinpetseillä.
Pakkauskoot	3 l, 10 l.

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Lakan lämpötilan tulee olla yli 18 °C. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsitteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 75 %.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin. Ohennetaan tarvittaessa ohenne 8.
Pohjustus	Tuotetta voidaan ohentaa 5-20 %.
Ympäristönsuojelu	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. Tuote on vain ammattikäyttöön.
Tulenarkuus	Tuote on helposti syttyvä.
VOC-arvo	Käyttövalmiin maalin maksimi VOC 660 g/l.
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3.II.