



FINAL

Uretaanialkydilakka

Aromaattivapaa yksikomponenttinen lakka ulko- ja sisäkäyttöön. Final lakka soveltuu hyvin lauta- ja parkettilattioille sekä muille puupinnoille niin ulkona kuin sisällä.

Final lakan kestävyys takeena on sen pitkäaikainen käyttö tanssilattioiden, juhlasalien ja liikuntakenttien lakkana. Runsas valikoima kiiltoasteita. Poikkeaa edukseen!



Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:
LAKKAVALMISTE OY LV COATINGS

Alasniitynkatu 28
33560 Tampere
FINLAND
Puh: (03) 3630911
myynti@lvc.fi
www.lakkavalmiste.fi
lvc.fi

lvc.fi

www.lakkavalmiste.fi



LV
Coatings

LAKKAVALMISTE OY



FINAL Uretaanialkydilakka





KÄYTTÖOHJEET

Tuote:

Säätä, kosteutta ja kovaa kulutusta kestävä yksikomponenttinen uretaanialkydilakka.

Soveltuvuus:

Lauta- ja parkettilattiat, kalusteet ym. puu- ja puulevyt pinnat ulkona ja sisällä. Tuotteen kulutuskestävyys on erittäin hyvä.

Lakkausolosuhteet:

Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

Käsittelyohje:

Tuote on sekoitettava ennen käyttöä. Varmista tuotteet soveltuvuus ko. kohteeseen.



TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus: 40 til-%, 46 p-%

Tiheys: 0,93 kg/l

Kiiltoryhmä: Kiiltävä, puolikiiltävä, puolihimmeä

Varastointikestävyys/lämpötila:

Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Avaamaton astia voidaan säilyttää myös kylmässä varastossa.

Levitysmenetelmät:

Ruisku, sivellin, lasta

Riittoisuus:

8 – 12 m²/l yhteen kertaan

Kuivumisajat:

Pölykuiva 1 h

Käsittelykuiva 6 h

Käyttönottokuiva 1 vrk

Uudelleen lakattavissa seuraavana päivänä.

Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista.

Ohenne: Lakkabensiini

Välineiden pesu: Lakkabensiini

Värisävyt:

Väritön. Voidaan sävyttää

Base Color-petsiliuoksilla.