

FT-Kortti

6009hs Tetrakem Satin FS Antimicrobial

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tuote | Täyshimmeä vesiohenteinen IMO-paloluokiteltu antimikrobinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen kuivuttuaan väritön maali. |
| Soveltuvuus | Kulutusta ja pesua kestävä sisäseinien pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vaneri-, mineraali, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät tiloissa, jotka joutuvat kohtalaiselle kulutukselle tai niissä vaaditaan hyvää hygieenisyyttä, sekä täyshimmeää pintaa. |
| Sertifikaatti / Standardit | CERTIFICATE NO VTT-C-11764-15-16 ISO 22196:2011 |
| Ominaisuudet | 6009hs Tetrakem Satin FS Special Antimicrobial ominaisuudet: |



- IMO (MED Marine Equipment Directive)
- antimikrobinen seinämaali.
- Kohtalaista kulutusta kestävä.
- Säilytettävissä tunnetuilla säilytysjärjestelmillä.
- pesunkestävä.
- sisätilojen täyshimmeä pintamaali.
- valmistettu Suomessa.

Tekniset tiedot

| | | |
|----------------------------|--|------------------------|
| Kuiva-ainepitoisuus | n.55 p-% | |
| Tiheys | 1,35 g/ml | |
| Kiiltoryhmä | RT6, täyshimmeä. | |
| Mt-ryhmä | MT314 | |
| Kulutuksen kesto | SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998. | |
| Säilytys | Säilytettävä A- ja C-pohjat. | |
| Varastointi | 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C. | |
| Riittoisuus | Aiemmin maalatut pinnat | 8-12 m ² /l |
| | Puu- ja rakennuslevypinnat | 6-10 m ² /l |
| | Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat | 5-7 m ² /l |
| | Lasikuitu-, maalaustapettipinnat | 5-7 m ² /l |
| Kuivumisaika | Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta. | |
| Työvälineet | Ruisku, tela tai sivellin. | |
| Ohenne | Vesi | |
| Työvälineiden pesu | Vesi | |
| Pakkauskoot | A-pohjat 2,7, 9 ja 18L, C-pohjat 2,7 ja 9L. | |
| Kuljetus | Ei VAK-luokiteltu. | |
| EU VOC raja-arvo | cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l | |

FT-Kortti

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

Käsittelyohje Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1027 Paloturvallisella liimamassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.

Ei palava.