

FT-Kortti

6002 Tetrakem FS 2 Primer

Tuote Täyshimmeä vesiohenteinen IMO-paloluokiteltu akrylaattidispersiomaali.

Soveltuvuus Paloluokiteltujen sisäkattojen pohja- ja pintamaali, sekä seinäpintojen pohjamaali sisällä. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitumaalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.

Sertifikaatti Certificate NO VTT-C-11764-15-16

Ominaisuudet **6002 Tetrakem FS 2 Pohjamaalin ominaisuudet:**



- IMO (MED Marine Equipment Directive)
- hyvä peittokyky.
- liuotinvapaa maali.
- ei kellastu vanhetessaan.
- soveltuu sisäkattojen pintamaaliksi
- paras sisäilma päästöluokitus M1
- voidaan sävyttää Ap-pohja.
- valmistettu Suomessa.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.52%	
Tiheys	1,40 g/ml	
Kiiltoryhmä	RT6, täyshimmeä.	
Mt-ryhmä	2012 MT211,311 ja 2001 MT 30.	
Kulutuksen kesto	Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3455.	
Sävytys	Yleisten sisämaali värikarttojen mukaan. Ap-pohja perusmaali on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin.	
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
Riittoisuus	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 1-2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.	
Ohenne	Vesi	
Työvälineiden pesu	Vesi	
Pakkauskoot	Ap-pohja 2,7L, 9L ja 18L peltiastia.	
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.	
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

FT-Kortti

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
Käsittelyohje	Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1027 Tetrakem Paloturvalisella liimamassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.
Vastuulauseke	FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja sertifiointin mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
Ympäristönsuojelu	Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen Tulenarkuus käyttöturvallisuustiedote. Ei palava.