

FT-Kortti

# 6020 Tetrakem FS 20 High Performance Acrylic

**Tuote** Puolihihmeä vesiohenteinen IMO-paloluokiteltu akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen kuivuttuaan väritön maali.

**Soveltuvuus** Sisäseinien pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vaneri-, mineraali, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.

**Sertifikaatti** CERTIFICATE NO VTT-C-11764-15-16

**Ominaisuudet** **6020 Tetrakem FS 20 High Performance Acrylic maalin ominaisuudet:**



- IMO (MED Marine Equipment Directive)
- hyvä peittokyky.
- liuotinvapaa maali.
- Säilytettävissä tunnetuilla säilytysjärjestelmillä.
- pesunkestävä.
- sisätilojen puolihihmeä pintamaali.
- valmistettu Suomessa.
- M1 tuote.

## Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.49 p-%	
<b>Tiheys</b>	1,30 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT4, puolihihmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	MT314	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Erittäin hyvä, kestää yli 15000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.	
<b>Säilytys</b>	Säilytettävä A- ja C-pohjat.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	A-pohjat 2,7, 9 ja 18L, C-pohjat 2,7 ja 9L.	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

## Käyttöohjeet

**Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13FI-36220  
Kangasala +358 20 785 1210

Sivu 1 / 2

## FT-Kortti

### Käsittelyohje

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1027 Paloturvalisella liimamassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

### Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

### Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.  
Ei palava.