

FT-Kortti

6007 Tetrakem FS 7 Acrylic Matt

Tuote	Himmeä vesiohenteinen IMO-paloluokiteltu akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali, C-pohja maitomainen kuivuttuaan kirkas maali.
Soveltuvuus	Sisäseinien ja -kattojen himmeä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vaneri-, mineraali-, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.
Sertifikaatti	CERTIFICATE NO VTT-C-11764-15-16
Ominaisuudet	<p>6007 Tetrakem FS 7 Acrylic Matt maalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMO (MED Marine equipment directive). • hyvä peittokyky. • liuotinvapaa maali. • A ja C-pohjat, sävytettävissä tunnettujen sävytysjärjestelmien mukaan. • hyvä märkähankaus kesto. • sisätilojen himmeä pintamaali. • valmistettu Suomessa. • M1 tuote.



Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.51%								
Tiheys	1,30 g/ml								
Kiiltoryhmä	RT5, himmeä.								
Mt-ryhmä	MT314								
Kulutuksen kesto	Hyvä, kestää yli 5000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka II, ISO11998.								
Sävytys	A ja C-pohjat. Sävytettävissä tunnettujen sisämaali järjestelmien mukaan.								
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.								
Riittoisuus	<table> <tr> <td>Aiemmin maalatut pinnat</td> <td>8-12 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Puu- ja rakennuslevypinnat</td> <td>6-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Lasikuitu-, maalaustapettipinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> </table>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l								
Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l								
Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l								
Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l								
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.								
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.								
Ohenne	Vesi								
Työvälineiden pesu	Vesi								
Pakkauskoot	A-pohjat 2,7, 9 ja 18L, C-pohjat 2,7 ja 9L peltiastia.								
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.								
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l								

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
-------------------------	--

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13FI-36220
Kangasala +358 20 785 1210

Sivu 1 / 2

FT-Kortti

Käsittelyohje

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1027 Paloturvallisella liimamassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suoja- ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Tulenarkuus

Ei palava.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.