

FT-Kortti

# 6011 Tetrakem FS Ceiling Plus

**Tuote** Täyshimmeä erittäin peittävä vesiohenteinen IMO-paloluokiteltu akrylaattidispersiomaali.

**Soveltuvuus** Paloluokiteltujen sisäkattojen pohja- ja pintamaali, sekä seinäpintojen pohjamaali sisällä. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu-, vaneri-, mineraali-, kipsilevyt, lasikuitu-maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.

**Sertifikaatti** Certificate NO VTT-C-11764-15-16

**Ominaisuudet** **6011 Tetrakem FS Ceiling Plus maalin ominaisuudet:**



- IMO (MED Marine Equipment Directive)
- Erittäin hyvä peittokyky, yleensä yksi maalauskerä riittää.
- liuotinvapaa maali.
- ei kellastu vanhetessaan.
- soveltuu sisäkatto ja seinäpinnoille.
- voidaan sävyttää Ap-pohja.
- valmistettu Suomessa.

## Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n.58%	
<b>Tiheys</b>	1,5 g/ml	
<b>Kiiltoryhmä</b>	RT6, täyshimmeä.	
<b>Mt-ryhmä</b>	2012 MT211,311 ja 2001 MT 30.	
<b>Kulutuksen kesto</b>	Kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta. SFS3455.	
<b>Sävytys</b>	Yleisten sisämaali värikarttojen mukaan. Ap-pohja perusmaali on sävytettävissä vaaleisiin sävyihin.	
<b>Varastointi</b>	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C.	
<b>Riittoisuus</b>	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m <sup>2</sup> /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m <sup>2</sup> /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Kuivumisaika</b>	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 1-2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.	
<b>Työvälineet</b>	Ruisku, tela tai sivellin.	
<b>Ohenne</b>	Vesi	
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi	
<b>Pakkauskoot</b>	Ap-pohja 2,7L, 9L ja 18L peltiastia.	
<b>Kuljetus</b>	Ei VAK-luokiteltu.	
<b>EU VOC raja-arvo</b>	Cat.A/a 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l.	

## FT-Kortti

### Käyttöohjeet

- Käyttöolosuhteet** Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
- Käsittelyohje** Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1027 Tetrakem Paloturvallisella liimamassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimeja ja suojavaatetusta.
- Vastuulauseke** FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten ja sertifikaatin mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
- Ympäristönsuojelu** Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjä, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.  
Ei palava.