

FT-Kortti

5007 Fintex 7 Pintamaali

| | |
|---------------------|---|
| Tuote | Himmeä mietotuoksuinen vesiohenteinen maalarinvalkoinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali, C-pohja maitomainen kuivuttuaan kirkas maali. |
| Soveltuvuus | Sisäseinien ja -kattojen himmeä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät. |
| Ominaisuudet | <p>5007 Fintex 7 Pintamaalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvä peittokyky. • liuotinvapaa maali. • A ja C-pohjat, sävytettävissä tunnettujen sävytysjärjestelmien mukaan. • hyvä märkähankaus kesto. • sisätilojen himmeä pintamaali. • valmistettu Suomessa. • M1 tuote. |

Tekniset tiedot

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Kuiva-ainepitoisuus | n.51% | | | | | | | | |
| Tiheys | 1,30 g/ml | | | | | | | | |
| Kiiltoryhmä | RT5, himmeä. | | | | | | | | |
| Mt-ryhmä | MT314 | | | | | | | | |
| Kulutuksen kesto | Hyvä, kestää yli 5000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka II, ISO11998. | | | | | | | | |
| Sävytys | A ja C-pohjat. Sävytettävissä tunnettujen sisämaali järjestelmien mukaan. | | | | | | | | |
| Varastointi | 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C. | | | | | | | | |
| Riittoisuus | <table> <tr> <td>Aiemmin maalatut pinnat</td> <td>8-12 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Puu- ja rakennuslevypinnat</td> <td>6-10 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> <tr> <td>Lasikuitu-, maalaustapettipinnat</td> <td>5-7 m²/l</td> </tr> </table> | Aiemmin maalatut pinnat | 8-12 m ² /l | Puu- ja rakennuslevypinnat | 6-10 m ² /l | Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat | 5-7 m ² /l | Lasikuitu-, maalaustapettipinnat | 5-7 m ² /l |
| Aiemmin maalatut pinnat | 8-12 m ² /l | | | | | | | | |
| Puu- ja rakennuslevypinnat | 6-10 m ² /l | | | | | | | | |
| Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat | 5-7 m ² /l | | | | | | | | |
| Lasikuitu-, maalaustapettipinnat | 5-7 m ² /l | | | | | | | | |
| Kuivumisaika | Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta. | | | | | | | | |
| Työvälineet | Ruisku, tela tai sivellin. | | | | | | | | |
| Ohenne | Vesi | | | | | | | | |
| Työvälineiden pesu | Vesi | | | | | | | | |
| Pakkauskoot | 0,9, 2.7, 9 ja 18L peltiastia. | | | | | | | | |
| Kuljetus | Ei VAK-luokiteltu. | | | | | | | | |
| EU VOC raja-arvo | cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l | | | | | | | | |

Käyttöohjeet

| | |
|-------------------------|--|
| Käyttöolosuhteet | Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %. |
| Käsittelyohje | Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoiiteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko |

FT-Kortti

telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

- Ympäristönsuojelu** Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
- Käyttöturvallisuus** Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
- Tulenarkuus** Ei palava.