

FT-Kortti

5312 Fintex 12 Pintamaali

Tuote	Puolihimmeä mietotuoksuinen vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali.
Soveltuvuus	Sisäseinien pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vanerilevyt, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät.
Ominaisuudet	<p>5312 Fintex 12 pintamaalin ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hyvä peittokyky. • liuotinvapaa maali, soveltuu hyvin julkisiin tiloihin. • kellastumaton. • Sävytettävissä tunnetuilla sävytysjärjestelmillä. • pesunkestävä. • sisätilojen puolihimmeä pintamaali, kiiltoaste 12. • valmistettu Suomessa. • M1 tuote.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.49 p-%	
Tiheys	1,30 g/ml	
Kiiltoryhmä	RT4, puolihimmeä.	
Mt-ryhmä	MT314	
Kulutuksen kesto	Erittäin hyvä, kestää yli 15000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.	
Sävytys	Sävytettävä A-pohja.	
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
Riittoisuus	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.	
Ohenne	Vesi	
Työvälineiden pesu	Vesi	
Pakkauskoot	0,9, 2,7, 9 ja 18L	
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.	
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.
Käsittelyohje	Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Maalarin Tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella tai 1200 Tetramassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-Kortti

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus Ei palava.