



FINTEX SATIN SISUSTUSMAALI

Täyshimmeä vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali, sisäkattoihin ja -seiniin.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Fintex Maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaan käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Aiemmin maalaamattomat pinnat pohjamaalataan joko Fintex 2:lla tai Fintex Satiinilla. Käyttölämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 80 %. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni-, rappaus- ja tasoitepinnat
- Aiemmin maalatut sisäkatot ja seinät
- Puu- ja rakennuslevyt
- Lasikuitu- ja maalaustapetit
- Ilmastointiputket

Ominaisuudet:

- Soveltuu käytettäväksi uusille sekä ennestään maalatuille katto- ja seinäpinoille, joilta vaaditaan kulutuksen- ja pesunkestävyyttä ja täyshimmeä pintaa.
- Hyvä valonkesto, ei kellastu vanhetessaan
- Hyvä peittokyky
- Pesunkestävä
- A- ja C-pohja
- Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1



FINTEX SATIN

SISUSTUSMAALI

UTFÄRG • FINISHING PAINT
 ВЛАГАСТОЙКАЯ КРАСКА

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoost: 0,9l, 2,7l, 9l, 18l A-pohja 0,9l, 2,7l, 9l C-pohja

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu

Sävytys: Sisämaalivärikarttojen mukaan

Käyttöturvallisuus:

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräilypiesteeseen. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle



Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 55 p-%
Tiheys	n. 1,35 kg/l
Kiiltoryhmä	täyshimmeä 6 (RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	MT 314
Kulutuksen kesto	erittäin hyvä, SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 1 (ISO 11998)
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei palava
EU VOC raja-arvo:	arvo cat. A/a 30g/l (2010) Käyttövalmiin tuotteen VOC max. 30g/l

Riittoisuus:

Aiemmin maalatut pinnat 10 – 12 m²/l
 Puu- ja rakennuslevyt 8 – 10 m²/l
 Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat 5 – 7 m²/l
 Lasikuitutapettipinnat 8 – 10 m²/l

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa optimiolosuhteissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat riippuvaisia lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.