

FT



FINTEX KATTO PLUS, 5011

FINTEX®



KATTO PLUS KATTOMAALI

Täyshimmeä, erittäin peittävä, vesiohenteinen akrylaattimaali

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään 5059 Fintex Maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla 5320 Fintex J tai 5370 Fintex LH valmistasoiteilla ennen maalausta. Vanhat, aiemmin maalatut kovat pinnat pestään kuten edellä tai hiotaan hiekkapaperilla ennen maalausta. Pihkan ym. värjäytyminen läpilyöntejä voidaan hidastaa käyttämällä pohjamaalina Fintex Stoppari sulkumaalia. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Käyttölämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 80 %. Yleensä yksi maalauskerta riittää. Seinäpaneeleita maalattaessa Fintex Katto Plus toimii erinomaisena pohjamaalina. Seinäpaneeleiden pintamaalaukseen soveltuu esim. 5009 Fintex Satin, 5007 Fintex 7 tai 5312 Fintex 12. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

- Betoni-, rappaus- ja tasoitepinnat
- Lastu-, puukuitu- ja kipsilevyt
- IV- ja sinkityt ilmastointiputket
- Paneelikatot, myös paneelilakalla käsitellyt
- Pintavahvistuskankaan kiinnitys

Ominaisuudet:

- Vesiohenteinen, peittävä akrylaattilatesimaali
- Soveltuu sisäkatto- ja seinäpinnoille
- Hyvä peittokyky. Yleensä yksi maalauskerta riittää
- Hyvä valonkesto, ei kellastu vanhetessaan
- Väri valkoinen
- Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1



Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C. Suojeltava jäätymiseltä

Pakkauskoot: 2,7l, 9l, 18l

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu

Sävytys: Sisämaalivärikartat. Sävytyspastan määrä n. 50 % normaalista. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

Käyttöturvallisuus: Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto: Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.



Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 58 p-%
Tiheys	n. 1,5 kg/l
Kiiltoryhmä	täyshimmeä 6 (RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	MT211, 311
Kulutuksen kesto	kohtalainen, kestää yli 2000 harjausta.
	SFS 3455
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei palava
EU VOC raja-arvo:	cat. A/a 30g/l (2010)
	Käyttövalmiin tuotteen VOC max. 30g/l

Riittoisuus: 5 – 8 m²/l

Kuivumisaika: +23°C, 50% RH
Maalattu pinta on pölykuiva 30 min,
päällemaalattavissa 1-2 h kuluttua.

FINTEX · TETRAKEM

Mäkirintentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210

www.fintex.fi

E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · TETRAKEM OY