

FT-Kortti

5013 Fintex Peltikattomaali

Tuote	Aktiivista ruosteenestopigmenttiä sisältävä vesiohenteinen peltikattomaali.
Soveltuvuus	Tuote soveltuu ulos sinkityille peltipinnoille, alumiinipinnoille, aiemmin maalatuille peltipinnoille. Katot, vesikourut, vesipellit, ilmastointiputket sisätiloissa, erilaiset teräsrakenteet. Plastisol- Pvc-, akryyli-, polyuretaani- ja puralpinnoitteet. Lisätietoja pellin- ja/tai maalinvalmistajalta.

Ominaisuudet	5013 PELTIKATTOMAALIN OMINAISUUDET: <ul style="list-style-type: none"> • UV-säteilyn kestävä, soveltuu käytettäväksi ulko- ja sisämaalaukseen. • vesiohenteinen • sisältää aktiivista ruosteenestopigmenttiä. • Kuivuttuaan elastinen ja kestävä maalikalvo. • hyvä säänkesto • A- ja C-pohjat, sävytettävissä tunnetuilla sävytysjärjestelmillä. • valmistettu Suomessa
---------------------	--

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.55 %
Tiheys	1,20 g/ml
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+25°C. Tuote ei ole helposti syttyvää.
Riittoisuus	Käytännön riittoisuus 6-8 m ² /l yhdellä vedolla, maalikalvo 40-50 µm.
Lämmönkesto	-50 -- +90°C
Kulutuksenkesto	Hyvä
Kuivumisaika	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.1h kuluttua. Kosketuskuiva n.1-3 h, päälle maalattavissa n. 12 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin.
Työvälineet	Sivellin tai ruisku
Kiiltoryhmä	himmeä RT5
Maalaustarvikeryhmä	2012 442,443,446 ja 448
Ohenne	Vesi
Työvälineiden pesu	Vesi
Pakkauskoot	0,9l, 2,7l, 9l ja 18l
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 130g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC<130g/l

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Maalausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Voimakasta päivä ja yö lämpötilan vaihtelua ei saa olla kasteen muodostumisen takia. Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %. Pellin lämpötila alle +40°C. Voimakas auringonpaiste heikentää maalauksen lopputulosta merkittävästi.
Käsittelyohje	Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita. Poista pinnoilta ruoste, noki, sinkkisuolat, rasvat, levät, sammaleet ym. epäpuhtaudet esim. painepesurilla tai teräsharjalla. Sinkityt peltipinnat pestään emäksisellä pesuaineella esim. 5059 Fintex Maalarin tehopesulla ja pestyt pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua. Irtonainen maali kaavitaan tai harjataan pois ja ruostuneet pinnat harjataan teräsharjalla puhtaaksi. Puhdistetut ruostepinnat

FT-Kortti

paikkamaalataan 5218 Fintex Korrox Akva ruosteenestomaalilla. Ylös nousseet tai ruosteiset kattonaulat tai ruuvit korjataan ennen maalausta.

Maalaus suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan peltikattomaalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja sekoita maalia tarpeen mukaan maalaustyön aikana. Maalin levitys tehdään siveltimellä tai ruiskulla. Ruiskutuksen jälkeen pinta tasoitetaan siveltimellä. Vältä maalaamista illalla, sateen uhatessa tai voimakkaassa auringonpaisteessa. Suositeltava kuivakalvon paksuus on 40-50 µm per maalauskerta. Maalauskertojen määrään ja menekkiin vaikuttavat maalattava materiaali ja pohjaväri, sekä valitun värisävyn yleinen peittävyys. Työkalut pestään välittömästi käytön jälkeen.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.
Käyttöturvallisuus	Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole palava
Kuljetus	Ei VAK luokiteltu.