



## WOODTEX KUULTOPINNOITE AKVA

### Käyttöohjeet:

Käsitteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Puupinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Pehmentynyt puuainne on poistettava ennen käsittelyä. Homeiset pinnat puhdistetaan Fintex homeenesto-aineella 5080 erillisen ohjeen mukaan. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80 %, puun kosteus enimmillään 20 % sekä lämpötila koko kuivumisen ajan yli +5 °C.

Woodtex kuultopinnoite Akva sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Pintojen käsittelyä pelkästään väritömällä kuultopinnoitteella ei suositella, koska se ei anna riittävää suojaa UV-säteilyä vastaan. Yleensä yksi käsittelykerta riittää. Jos käsittely suoritetaan kahteen kertaan, suositellaan 10-30 % ohennusta vedellä ensimmäiselle kerralle, ja toinen kerta ohentamattomalla kuullotteella ensimmäisen maalauspinnan kuivuttua (24 h). Tämä nopeuttaa pinnan lopullista kuivumista sekä tuotteen imeytymistä syvemälle puuhun. Kahden kerran käsittelyssä ensimmäinen kerta voidaan tehdä sävyttämättömällä tuotteella (pohjustus). Käsittely voidaan suorittaa pensselillä, sienellä tai ruiskulla tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta, jotta työsaumat eivät jäisi näkyviin. Jos työsauma ehtii kuivua, se näkyy värierona pinnassa. Lopullinen sävy riippuu käsittelykertojen määrästä ja käytetyn aineen kulutuksesta. Maalausvälineet voidaan puhdistaa vedellä.

### Soveltuvuus:

- Sahatut puupinnat
- Höylätyt puupinnat
- Hirsipuupinnat
- Lamellihirret
- Puutarhakalusteet, laiturit jne.

### Ominaisuudet:

- Luonnonöljypohjainen vesiohenteinen kuultopinnoite
- Suojaa puuta säänrasituksilta, lahoamiselta ja sinistäjäsiemeniltä
- Soveltuu käytettäväksi ulkona
- Imeytyy puun pintaan, ei jätä kalvomaista pintaa
- Suojaa puuta säärasituksia vastaan
- Väritön, suositellaan sävytystä
- Ei sovellu kalvoa muodostavien maalien päälle

**Varastointi:** 36 kk avaamattomassa astiassa, kuivassa ja viileässä tilassa.

Lämpötila n. + 10 °C. Säilytyksen jälkeen sekoitettava huolellisesti

**Pakkauskoot:** 0,9l, 2,7l, 9l

**Kuljetus:** Ei VAK-luokiteltu

**Sävytys:** puunsuoja- tai lakkavärikarttojen mukaan

### Käyttöturvallisuus:

Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta ja on suositeltavaa käyttää myös suojakäsineitä. Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen. Tyhjä, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.



### Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 27 %
Tiheys	n. 0,98 kg/l
Kiiltoryhmä	Ei määritettävissä. Kuultopinnoite imeytyy puuhun, eikä muodosta näkyvää kalvoa.
Maalustarvikeryhmä	2012 481 2002 80 (RT-luokitus)
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei syttyvä
EU VOC raja-arvo:	cat A/e 130 g/l (2010)
	Käyttövalmiin tuotteen VOC max.130 g/l

### Riittoisuus:

Sahalauta n. 8	– 12 m <sup>2</sup> /l
Höylätty lauta n. 4	– 8 m <sup>2</sup> /l
Hirsipinnat n. 8	– 12 m <sup>2</sup> /l

### Kuivumisaika:

Pölykuiva	2-4 h kuluttua
Uusintakäsittely n.	24 h kuluttua