



FINTEX KSM 25 HS ANTIMIKROBINEN SISÄMAALI

Kovaa kulutusta ja kosteutta kestävä vesiohenteinen antimikrobinen akrylaattidispersiomaali.

Käyttöohjeet:

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään Fintex Maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan käyttötarkoitukseen sopivalla Fintex valmistasoitteella ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1 – 2 kertaa käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan joko telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Aiemmin maalaamattomat pinnat pohjamaalataan Fintex 2:lla.

Kosteat tilat: Poista kaikki irtoava materiaali, lika yms. Käsittele tarvittaessa pohja tehokkaalla homeestoaineella. Tasoita kolot ja halkeamat Fintex 5330 märkätilatasoiteella ja pohjamaalaa Fintex 2:lla. Pintamaalaus 2 tunnin kuluttua pohjamaalin levityksen jälkeen, tai kun pohjamaali on kuivunut. Toinen kerros 2 tunnin kuluttua, tai kun ensimmäinen kerros on kuivunut.

Käyttölämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden enintään 80 %. Työkalut pestään lämpimällä vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Soveltuvuus:

Käyttökohteita ovat sisäkatot ja -seinät kuivissa ja kosteissa tiloissa, joissa pinnoilta vaaditaan normaalia paremman pesun ja kulutuksen kestävyuden lisäksi myös antimikrobista ominaisuutta. Esimerkiksi sairaalat, terveyskeskukset ja vastaavat julkiset tilat.

- Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat
- Aiemmin maalatut sisäkatot ja seinät
- Puu- ja rakennuslevyt
- Lasikuitu- ja maalaustapetit
- Ilmastointiputket
- Antimikrobisen maalin kanssa suositellaan käytettäväksi Fintex homestop lasikuitutapetteja

Ominaisuudet:

- Antimikrobisuus perustuu maalin sisältämään hopeaan, joka estää bakteerien solujen jakaantumista ja keskeyttää niiden aineenvaihdunnan estäen mikrobien lisääntymisen
- Turvallinen käyttää ja maalata
- Antimikrobisuus säilyy tehokkaana koko maalikalvon eliniän
- Antimikrobinen toimivuus on testattu standardin ISO 22196:2011 mukaisesti
- Hyvä peittokyky
- Erinomainen pesun- ja kulutuksenkestävyys.
- Hyvä valonkesto, ei kellastu vanhetessaan
- A- pohja
- Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Varastointi: 36 kk avaamattomassa astiassa, lämpötila n. + 5°C. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot: 2,7l, 9l, A-pohja

Kuljetus: Ei VAK-luokiteltu



FINTEX KSM 25 HS ANTIMIKROBINEN SISÄMAALI

Kovaa kulutusta ja kosteutta kestävä vesiohenteinen antimikrobinen akrylaattidispersiomaali.

Sävytys: Sisämaalivärikarttojen mukaan A-pohjan sävyihin

Käyttöturvallisuus:

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana käyttöturvallisuustiedote.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto:

Nestemäinen maalijäte on toimitettava vaarallisten jätteiden keräily pisteeseen. Tyhjä, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.



Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n.52p-%
Tiheys	n. 1,3 kg/l
Kiiltoryhmä	puolihihmeä 4 (RT-luokitus)
Maalaustarvikeryhmä	MT313, MT 314
Kulutuksen kesto	erittäin hyvä, SFS-EN 13300-luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 1 (ISO 11998)
Ohenne	vesi
Välineiden pesu	vesi
Tulenarkuus	ei palava
EU VOC raja-arvo:	cat. A/a 30g/l (2010), Käyttövalmiin tuotteen VOC max. 30g/l

Riittoisuus:

Maalaut pinnat 10 – 12 m²/l
Tasoite-, lastulevy-, puukuitulevyypinnat 7 – 10 m²/l
Beton- ja rappauspinnat 5 – 7 m²/l
Lasikuitutapettipinnat 7 – 10 m²/l

Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päällemaalattavissa optimiolosuhteissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat riippuvaisia lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdosta.