

FT-Kortti

6025hs KSM25 FS Special Antimicrobial

Tuote Puolihihmeä vesiohenteinen IMO-paloluokiteltu antimikrobinen akrylaattidispersiomaali. A-pohja valkoinen maali ja C-pohja nesteenä maitomainen kuivuttuaan väritön maali.

Soveltuvuus Kovaa kulutusta ja kosteutta kestävä sisäseinien pesunkestävä pintamaali. Soveltuu betoni-, rappaus- ja tasoitepinnoille. Erilaiset puu-, lastu- vaneri-, mineraali, kipsilevyt, lasikuitu- maalaustapetit, sekä aiemmin maalatut sisäkatot ja -seinät tiloissa, jotka joutuvat kovalle kulutukselle tai niissä vaaditaan hyvää hygieenisyyttä.

Sertifikaatti CERTIFICATE NO VTT-C-11764-15-16
ISO 22196:2011

Ominaisuudet **6025hs KSM25 FS Special Antimicrobial ominaisuudet:**



- IMO (MED Marine Equipment Directive)
- antimikrobinen seinämaali.
- Kovaa kulutusta kestävä.
- Säilytettävissä tunnetuilla säilytysjärjestelmillä.
- pesun- ja kosteudenkestävä.
- sisätilojen puolihihmeä pintamaali.
- valmistettu Suomessa.
- M1 tuote.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.52 p-%	
Tiheys	1,30 g/ml	
Kiiltoryhmä	RT4, puolihihmeä.	
Mt-ryhmä	MT314	
Kulutuksen kesto	Erittäin hyvä, kestää yli 20000 harjausta. SFS3455. SFS-EN 13300 Luokka I, ISO11998.	
Säilytys	Säilytettävä A- ja C-pohjat.	
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5°C- +25°C.	
Riittoisuus	Aiemmin maalatut pinnat	8-12 m ² /l
	Puu- ja rakennuslevypinnat	6-10 m ² /l
	Betoni-, rappaus ja tasoitepinnat	5-7 m ² /l
	Lasikuitu-, maalaustapettipinnat	5-7 m ² /l
Kuivumisaika	Maalattu pinta on pölykuiva 30 min, päälle maalattavissa 2 h kuluttua. Kuivumisajat ovat ohjeellisia ja ne riippuvat lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja ilmanvaihdesta.	
Työvälineet	Ruisku, tela tai sivellin.	
Ohenne	Vesi	
Työvälineiden pesu	Vesi	
Pakkauuskoot	A-pohjat 2,7, 9 ja 18L, C-pohjat 2,7 ja 9L.	
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu.	
EU VOC raja-arvo	cat.A/d 30g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC max.30g/l	

Käyttöohjeet

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli +5°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80 %.

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13FI-36220
Kangasala +358 20 785 1210

Sivu 1 / 2

FT-Kortti

Käsittelyohje

Maalattava pinta puhdistetaan liasta ja pölystä. Tarvittaessa pinnat pestään maalarin tehopesulla. Kolot ja halkeamat tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla valmistasoitteella tai 1027 Paloturvallisella liimamassalla ennen maalausta. Maalaus suoritetaan 1-2 kahteen kertaan tarpeen mukaan, joko telalla, siveltimellä tai maaliruiskulla. Käytä maalaustyön aikana tarkoitukseen sopivia suojaimia ja suojavaatetusta.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Tyhjä, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavana erillinen **Tulenarkuus** käyttöturvallisuustiedote.

Ei palava.