

FT-kortti

ACRYLINE TOP 555 lakka

Tuote	Vesiohenteinen kovapintainen hyvin täyttävä akrylaattipohjainen pintalakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa. M1 -luokiteltu.
Olomuoto	Vaalea samea neste, kuivuttuaan kirkas.
Soveltuvuus	Puuportaat, puulattiat, parketit, puulistat ja –ovet sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Julkiset tilat ja liikuntasalit. Käytetään myös teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 42 paino-%
Tiheys	n. 1,0 kg/l
Kiiltoryhmä	Puolikiiltävä
Kitka	Täyttää DIN 18032-2 normin.
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä.
Levitysmenetelmä	Tarkoitukseen soveltuvalla lastalla, pensselillä tai ruiskuttamalla.
Riittoisuus	Sileät pinnat 8-12 m ² /l
Ohentaminen	Pintalakkaus max 5 %. Pohjalakkaus 10-20 %.
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

	23 °C	40 °C
Hiontakuiva	30 min	10–20 min
Pinkkauskuiva	1–2 h	40–60 min

Kemikaalikestävyys	DIN 68861 Part 1/B:	Ammoniaki 10% 2 min	Etanoli 50% 1 h	Muste 16 h
Ohenne	Vesi	Sitruunahappo 5% 1 h	Oliiviöljy 16 h	Vesi 16 h
Välineiden pesu	Vesi			
Värisävyt	Sävytettävä			
Pakkauskoot	3 L ja 15 L pyöreät muoviasiat, 1000 L kontti.			

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitteilytöiden aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin välttämättä vaahdotusta. Ohennetaan tarvittaessa vedellä, max.5 %. Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpesien kanssa.
Pohjustus	Pohjalakkaukseen tuotetta voidaan ohentaa 10 – 20 %.
Ympäristönsuojelu	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjä kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote
Tulenarkuus	Ei palava
EU VOC raja-arvo	(cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l.
Kuljetus	Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä.