

FT-Kortti

ACRYLINE TOP –600 KALUSTEMAALI

| | |
|--------------------|--|
| Tuote | Vesiohenteinen akrylaattipohjainen pintamaali. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa. |
| Olomuoto | A-pohja valkoinen maalimainen neste, C-pohja vaalea samea maalimainen neste. |
| Soveltuvuus | Puulistat ja –ovet, sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Käytetään teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalin valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. |

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|---|
| Kuiva-ainepitoisuus | n.56 paino-% |
| Tiheys | n. 1,2 kg/l |
| Kiiltoryhmä | Puolihimmeä |
| Varastointi | Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä. |
| Levitysmenetelmä | Sively tarkoitukseen soveltuvalla pensselillä tai ruiskutus. |
| Riittoisuus | Sileät pinnat 8-12 m ² /l |
| Ohentaminen | Pohjamaalaus ohennus 10-20 %. Pintamaalaus max 5 % levitysmenetelmän vaatimusten mukaan. |
| Kuivumisaika | Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |

| | 23 °C | 40 °C |
|----------------------|--------|-----------|
| Hiontakuiva | 30 min | 10–20 min |
| Pinkkauskuiva | 1–2 h | 40–60 min |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Ohenne | Vesi |
| Välineiden pesu | Vesi |
| Värisävyt | Sävytettävissä, A- ja C-pohjat. |
| Pakkauskoot | 3 l ja 15 l ja 1000 l. |

Käyttöohjeet

| | |
|---------------------------|---|
| Maalausolosuhteet | Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitteilytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%. |
| Käsittelyohje | Tuote on sekoitettava hyvin välttäen vaahdotusta. Ohennetaan tarvittaessa vedellä. |
| Pohjustus | Tuotetta voidaan ohentaa pohjustukseen 10-20 %. Pintamaalaus max 5 %. |
| Ympäristönsuojelu | Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypiesteeseen. Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. |
| Käyttöturvallisuus | Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. |
| EU VOC raja-arvo | (cat A/d) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l. |
| Tulenarkuus | Ei palava |
| Kuljetus | Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä. |