

## FINTEX PULVERILIIMA 5070

### TEKNINEN ESITE

Ominaisuudet:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eva-sekapolymeeripulveri</li><li>• Soveltuu käytettäväksi lasikuitutapettien kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa.</li><li>• Hyvä tartuntakyky.</li><li>• Soveltuu myös paperipohjaisten tekstiili- ja vinyylitapettien kiinnitykseen.</li></ul>
<b>Tekniset tiedot:</b>	
Litrapaino	n. 1 kg/l valmis liima
Ohenne	vesi
Maalaustarvikeryhmä	566.2 ( RT-luokitus )
Värit	maidonvalkoinen, kuivuttuaan väritön
Riittoisuus:	Liiman käyttömäärä riippuu alustan laadusta, n. 250-300g/m <sup>2</sup> , 1 kg liimapulveria = 12-14 litraa käyttövalmista liimaa, riittää 40m <sup>2</sup> :lle
Kuivumisaika:	
Työaika	max 30 min
Kosketuskuiva	n. 4 h kuluttua
Tapettien pohjamaalaus	n. 12 h kuluttua
Käyttölämpötila vähintään	+15°C
Ilman suht. kosteus enint.	80%
Soveltuvuus:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betoni- ja tasoitepinnat.</li><li>• Maalatut ja rappauspinnat.</li><li>• Kipsilevyypinnat.</li><li>• Lastulevyypinnat.</li><li>• Puukuitulevyypinnat.</li></ul>
Varastointi:	5 vuotta tehtaan pakkauksessa, n. +10°C, jäätyvätön.
Pakkaus:	1 kg muoviasia

#### Käyttöohjeet:

Muoviasiaan mitataan 12-14 litraa haaleaa vettä ja sirotellaan siihen 1 kg pulveria voimakkaasti sekoittaen. Liimapulverin valmistaja ei vastaa liiman laadusta, mikäli vesimäärä ylittää 15 l. Sekoitus onnistuu parhaiten käsiporakoneeseen liitettävällä potkurisekoittimella. Sekoitetaan n. 5 min. Tämän jälkeen liiman annetaan olla n. 10 min, sen jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Nyt liima on käyttövalmista.

Kiinnitysalusta puhdistetaan liasta ja pölystä, epätasaiset pinnat tasoitetaan ja hiotaan tasaisiksi, vanhat tapetit poistetaan ennen liimausta, ennestään maalatut pinnat pestään maalipesuaineella, kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeäksi, hiontapöly harjataan pois, huokoiset pinnat pohjustetaan ohennetulla liimalla.

Liima levitetään seinälle maalarintelalla 2-3 tapettivuodan leveydelle kerrallaan. Liiman käyttömäärä 250-300 g/m<sup>2</sup>, riippuen tapetin ja kiinnitysalustan laadusta. Tapettien kiinnitys tehdään esim. muovilastalla, viimeistään 30 min kuluessa liiman levityksestä. Huokoisilla pinnoilla kiinnitys tehdään heti liiman levityksen jälkeen. Mahdolliset liimatahrat poistetaan kostealla sienellä ennen liiman kuivumista. Liiman kuivumisaika on 12 h, jonka jälkeen lasikuitutapetit voidaan pohjamaalata. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.

---

Fintex-Tetrakem Oy

Mäkirinteentie 13, 36220 KANGASALA

Puhelin (03) 3125 5550, telefax (03) 379 1400, sähköposti: [fintex@fintex.fi](mailto:fintex@fintex.fi), internet: [www.fintex.fi](http://www.fintex.fi)

Huom! Uusi puhelinnumero 1.6.2008 alkaen: 020 785 1210