



**FINTEX®**


# WOODTEX PUUNSUOJAPOHJUSTE

**Liutinohenteinen, sisältää pellavaöljyä ja kasvisöljyalkydiä.**

### Käyttöohjeet:

Puupinnat puhdistetaan ennen puunsuojauksikäyttöä, irtoavat aineet harjataan pois. Homehtuneet pinnat puhdistetaan Fintex homeestoaineella. Kasvit suojataan roiskeilta. Käsiteltävän puupinnan on oltava kuiva (kosteuspitoisuus alle 18%). Woodtex pohjuste sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Levitä pohjuste 1-2 kertaa, käsittele myös puiden päädyt huolellisesti. Annetaan kuivua vähintään 24 h ennen pintakäsittelyä värillisellä puunsuojalla. Työkalut pestään lakkabensiinillä välittömästi käytön jälkeen.

**Käyttöturvallisuus:** sisältää liuotinbenssiiniä, aromaattivapaa, terveydelle vaarallista nieltynä, vältettävä ruiskutussumun hengittämistä, huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

### Ominaisuudet:

- Pellavaöljy- ja kasviöljyalkydiperusteinen puunsuojapohjuste.
- Imeytyy hyvin puupintaan
- Soveltuu käytettäväksi puupintojen pohjustukseen.
- Suojaa puuta laho-, home- ja sinistäjäsiemien vaikutuksilta.
- Ei suositella kasvihuoneiden sisäpuoliseen käsittelyyn.

### Kuivumisaika:

Maalattu pinta on pölykuiva	n. 10 h kuluttua
Kosketuskuiva	24 h kuluttua
Pintakäsittely	24 h kuluttua
Käyttölämpötila	vähintään + 5 °C
Ilman suht. kosteus	enint. 80%

### Soveltuvuus:

- Sahatut puupinnat.
- Höylätyt puupinnat.
- Hirsipuupinnat.
- Puutarhakalusteet, laiturit jne.

<b>Varastointi:</b>	12 kk avaamattomassa astiassa. Voidaan säilyttää kylmässä.
<b>Pakkauskoot:</b>	11, 31, 101
<b>Sävytys:</b>	Ei sävytetä



### Tekniset tiedot:

Kuiva-ainepitoisuus	n. 17%
Litrapaino	n. 0,8 kg/l SFS 3635
Ohenne	lakkabensiini, ei vaadi ohentamista
Maalaustarvikeryhmä	81.2 ( RT-luokitus )
Värit	väritön, ei voida sävyttää
Tulenarkuus	syttyvä
Kuljetus	VAK 3/3

### Riittoisuus:

Sahatuille puupinnoille	4 – 6 m <sup>2</sup> /l
Höylätyille puupinnoille	8 – 10 m <sup>2</sup> /l
Hirsipuupinnoille	8 – 10 m <sup>2</sup> /l