

FT-Kortti

201 Woodpro Hybridilakka

Tuote	Yksikomponenttinen, liuotinhenteinen nopeasti kuivuva hybridilakka. Tuote on hyvin kulutusta kestävä, nopeasti kovettuva ja helposti hiottava lakka. Tuote on suunniteltu korvamaan vanhat kaksikomponenttiset lakat.
Olomuoto	Lakka on lähes kirkas kellertävä neste, kuivuttuaan väritön.
Soveltuvuus	Huonekalut, kalusteet, soittimet, puu- ja puulevyypinnat sisällä, teolliset linjat. Woodpro hybridilakka kestää hyvin mekaanista kulutusta ja normaaleja pesuaineita.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 25 paino-%
Tiheys	n. 0,93 kg/l
Kiiltoryhmä	Puolihimmeä ja kiiltävä.
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyyys 12 kk.
Levitysmenetelmä	Hajoitusilmaruisku, korkeapaineruisku, valukone tai telakone.
Riittoisuus	8-12 m ² /l yhteen kertaan levitettynä.
Ohentaminen	Pohjalakkaus ohennus 5-20 %. Pintamaalaus max.20 % levitysmenetelmän vaatimusten mukaan.
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

	23 °C	40 °C
Hiontakuiva	0,5-2h	20-30 min
Pinkkauskuiva	3-5 h	40-100 min

Ohenne	Ohenne 8 tai 11
Välineiden pesu	Ohenne 8 tai 11, pesutinneri
Värisävyt	Kuultava, sävytettävissä. Voidaan sävyttää myös liuotinpetseillä.
Pakkauskoot	3 ltr, 10 ltr

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Lakan lämpötilan tulee olla yli 18 °C. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 75 %.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin. Ohennetaan tarvittaessa ohenne 8 tai 11.
Pohjustus	Tuotetta voidaan ohentaa pohjustukseen 5-20 %. Tuotteelle voidaan käyttää pohjalakkana 211 NC-Speed Sealer lakkaa.
Ympäristönsuojelu	Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät kuivat lakkastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedot. Tuote on vain ammattikäyttöön.
Tulenarkuus	Tuote on helposti syttyvä.
VOC-arvo	Käyttövalmiin maalin maksimi VOC 660 g/l.
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3.II.