

FT-Kortti

1335 HighTack Voimaliima

Tuote	Yksikomponenttinen, hajuton, isosyanaattivapaa, vahva ja elastinen hybridi liima, joka soveltuu hyvin myös tiivistämiseen. Voimakas alkutarttuvuus. Tuotenumero 1335 valkoinen.
Olomuoto	Lähes hajuton, pastamainen, valkoinen liimamassa.
Soveltuvuus	Paneelien, puulistojen, puu- ja metallikynnysten, keramiikan, tiilen, betonien, kipsilevyn, eriste-materiaalien tai sisustuslevyjien, liikuntasaumojen liimaamisen ja/tai saumaus. Keittiöt ja kylpyhuoneet, elintarvikevarastot, autokorit, lasitukset, kattopellitykset, komponenttiliimaus, halkeamien korjaus. Tuotteella on hyvä UV-kestävyys. Elastinen, ei kutistu, hyvä alkutarttuvuus, päälle maalattava. Soveltuu seuraaville materiaaleille: lasi, emali, elaksoitu alumiini, posliini, metalli, maalatut pinnat, polyesteripaneelit, polystyreeni, PVC, PU, ruostumaton teräs, sinkitty teräs, betoni, kivi, tiili. Ei sovellu PE, PP, teflon, bitumi, asfaltti.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	+ 5 -- + 40°C
Tiheys	1,57 g/ml
Levitysmäärä	150 g/min, 3mm/4 bar
Kovettumisaika	± 2-3 mm / 24 h
Murtovenymä	335%
Kovuus	55 Shore A DIN 53505
Nahoittumisaika	15 min, 23°C/55%
Lämpötilankesto	- 40°C - +90°C
Vetolujuus	2,20 MPa
Kuljetus lämpötila	Alin - 15°C
Säilyvyysaika	18 kk avaamaton pakkaus viileässä ja kuivassa.
Sertifikaatit	EC1 Plus, M1.
Värit	Valkoinen
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat saumanpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Pakkauskoot	290 ml muovipatruuna

Käyttöohjeet

Olosuhteet	Liimattavan pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Liimauslämpötilan tulee olla yli +5 ja alle +25°C.
Käsittelyohje	Tuotetta ei tarvitse sekoittaa. Massa levitetään kohtisuorina raitoina 10-20 cm välein, ei liimapisteinä. Massan voi levittää lastalla tai kostealla liimaustikulla kiinnityspintaan. Kiinnittäminen viimeistään 10 min päästä liiman levittämisestä.
Tahrojen poisto ja välineiden pesu	0284 Diablo Ksyleeni
Ympäristönsuojelu	Liima jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät patruunat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Tuotteen koostumus ei edellytä vaaramerkintöjä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole helposti syttyvää.
Kuljetus	Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin.

FINTEX · TETRAKEM

Mäkrinteentie 13
FI-36220 Kangasala
+358 20 785 1210

4.4.2016