

FT-Kortti

5045 Woodtex Puuöljy Akva

Tuote	Vesiohenteinen, ekologinen, luonnonöljyjä sisältävä, sävytettävä puupintojen käsittelyaine.
Soveltuvuus	Tuote soveltuu ulos hirrelle, hirsipaneelille, lamellihirrelle, sahatuille ja höylätyille puupinnoille ja -paneelille, sekä puutarhakalusteille ja kestopuille, sekä laitureille tms. rakenteille. Voidaan käyttää sekä rakenteiden pysty- että vaakapinnoille. Soveltuu hyvin käytettäväksi aikaisemmin puunsuojalla tai -öljyllä käsitellyille pinnoille sekä lämpökäsitellylle puulle. Suojaa puuta lialta, kosteudelta ja halkeilulta. Ei sovellu kalvoa muodostavien maalien päälle.
Ominaisuudet	<p>5045 Woodtex Puuöljy Akvan ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suojaa puuta hyvin säärasitukselta, hyvä säänkesto. • vesiohenteinen • turvallinen käyttää. • samettisen luonnollinen pinta. • imeytyy hyvin puun pintaan ja ei jätä kalvomaista pintaa. • kauniit ja luonnolliset sävyt, sävytettävissä tunnetuilla sävytysjärjestelmillä. • valmistettu Suomessa.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n. 16 %						
Tiheys	n. 0,98 g/ml						
Varastointi	36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote ei ole helposti syttyvää. Avattu tuote ei kestä hyvin tasalaatuisena pitkää varastointia.						
Riittoisuus	<table> <tr> <td>Käytännön riittoisuus: sahalauta</td> <td>4-8 m²/l.</td> </tr> <tr> <td>höylälauta</td> <td>8-12m²/l.</td> </tr> <tr> <td>hirsipinnat</td> <td>8-12 m²/l.</td> </tr> </table>	Käytännön riittoisuus: sahalauta	4-8 m ² /l.	höylälauta	8-12m ² /l.	hirsipinnat	8-12 m ² /l.
Käytännön riittoisuus: sahalauta	4-8 m ² /l.						
höylälauta	8-12m ² /l.						
hirsipinnat	8-12 m ² /l.						
Lämmönkesto	-50 -- +80°C						
Kulutuksenkesto	Kohtalainen.						
Kuivumisaika	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.2-4 h kuluttua. Kosketuskuiva n. 3-5 h, päälle maalattavissa n. 24 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin.						
Työvälineet	Sivellin, sieni tai ruisku.						
Kiiltoryhmä	Himmeä, ei tarkkaan määriteltävissä.						
Maalaustuoteryhmä	2012 721. Vesiohenteiset öljyt ulkokäyttöön.						
Ohenne	Vesi						
Työvälineiden pesu	Vesi						
Pakkauskoot	0,9l, 2,7l ja 9l.						
EU VOC raja-arvo	cat.A/e 130g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC<130g/l						

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Maalausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Lämpötilan on oltava yli + 10°C, mutta alle + 25°C, ilman kosteus alle 80%. Puun kosteuden tulee olla alle 20%, sekä lämpötilan koko kuivumisen ajan yli +5°C.
Käsittelyohje	Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita. Poista pinnoilta irtoava puuaines, vanha hilseilevä pinnoite, levät, sammaleet ym. epäpuhtaudet esim. harjalla, painepesurilla tai teräsharjalla.

FT-Kortti

Mustapilkkuhomeessa olevat pinnat pestään emäksisellä pesuaineella esim. 5059 Fintex Maalarin tehopesulla ja pestyt pinnat käsitellään 5080 Fintex Homeenesto- ja poistoaineella ja pintojen annetaan kuivua hyvin.

Käsittely suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan puuöljyllä. Sekoita pinnoite huolellisesti ennen käyttöä sävyn tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja sekoita puuöljyä tarpeen mukaan maalaustyön aikana. Puuöljyn levitys tehdään siveltimellä, sienellä tai ruiskulla. Ruiskutuksen jälkeen pinta tasoitetaan siveltimellä tai sienellä. Vältä maalaamista illalla, sateen uhatessa tai voimakkaassa auringonpaisteessa. Käsittelykertojen määrään ja menekkiin vaikuttavat maalattava materiaali ja sen pohjaväri, sekä valitun värisävyn yleinen peittävyys. Lämpökäsittelylle puulle suosittelemme öljyn sävyttämistä. Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen. Vältä valumien muodostumista pinnoilla, koska ne kuivuvat muita pintoja huomattavasti hitaammin.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin tai -menetelmiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen puuöljy toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut puuöljy on kaatopaikkajätettä.
Käyttöturvallisuus	Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei ole palava
Kuljetus	Ei VAK luokiteltu.