

FT-Kortti

5055 Fintex Tapettiliima

Tuote	Vesiohenteinen, valkoinen erikoisliima erilaisten tapettien kiinnittämiseen kuivissa ja kosteissa tiloissa.
Soveltuvuus	Liima soveltuu erilaisten vinyyli-, tekstiili-, paperi-, ja non-woven tapettien ja lasikuitutapettien liimaamiseen. Tuote soveltuu sekä huokoisille että tiiviille pinnoille, kuten esim. betoni- ja tasoitepinnat, pohjamaalatut, pintamaalatut ja primeroidut pinnat, kipsi-, lastu-, puukuitulevyt.
Ominaisuudet	<p>5055 Tapettiliiman ominaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vesiohenteinen valkoinen PVAc-dispersio. • Erittäin hyvä alkutarttuvuus. • M1-tuote, paras sisäilmapäästöluokka. • Sopii myös raskaille tapeteille, tapettipaino n.500 g/m². • Kuiviin ja kosteisiin tiloihin, homesuojattu. • Ei sisällä liuottimia, vesiohenteinen. • Voidaan käyttää liimaus laitteissa. • Valmistettu Suomessa.

Tekniset tiedot

Tiheys	1,02g/ml
Kuiva-ainepitoisuus	n 9 p-%
Varastointi	12 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä. Avattu tuote ei kestä hyvin varastointia.
Riittoisuus	3-5 m ² /l Menekki 200 -350 gr/m ² .
Maksimi tapettipaino	n. 500 g/m ² . Raskailla tapeteilla tee aina koeliimaus ennen asennustyötä,
Avoinaika	0-15 min. Olosuhteet +23°C, RH 50%.
Työskentelyaika	5-15 min. liiman levityksestä.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 3-4 h, tapettien päälle maalaus n. 12 h kuluttua. Olosuhteet ja materiaalit voivat vaikuttaa paljon annettuihin ohjeaikoihin.
Käyttöolosuhteet	Lämpötilan on oltava yli + 15°C, mutta alle + 35°C, ilman kosteus alle RH 80%.
Lämpötilankesto	-50°C - + 70°C. Liimasauma on pakkasenkestävä.
Kuljetuslämpötila	Suojeltava jäätymiseltä.
Työvälineet	Tela, pensseli, tapettilasta, harja.
Ohentaminen	Huokoisen pinnan pohjustus max. 30 % vedellä ohennettuna. Muuten ohentamista ei suositella.
Ohenne	Vesi.
Työvälineiden pesu	Vesi ja saippua.
Pakkauskoot	5L, 10L ja 15L suorakaiteen muotoinen muovipakkaus.

Käyttöohjeet

Käsittelyohje	Alustan tulee olla kuiva, tasainen ja kiinteä, puhdas pölystä, noesta ja rasvasta ym. epäpuhtauksista. Poista vanha tapetti ja tasoita pohja tarvittaessa. Pese aikaisemmin maalatut pinnat 5059 Maalarin Tehopesulla. Huokoiset seinäpinnat pohjustetaan 30 % ohennetulla liimalla tai ohentamattomalla 5002 Fintex 2 pohjamaalilla. Kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly pyyhittään pois. Liimaa levitetään telalla tai pensselillä tasaisesti liimattavalle alustalle kahden- kolmen vuodon
----------------------	---

FT-Kortti

alueelle. Huokoisilla pinnoilla tapetti laitetaan heti seinään liiman päälle. Liimaus voidaan levittää joko suoraan seinään tai tapettiin. Katso huolellisesti tapetin liimausohjeet ja toimi niiden mukaan. Liiman tarve riippuu materiaalin painosta ja alusmateriaalista ja sen laadusta. Painavia tapetteja liimattaessa (yli 300 gr/m²) tee ensin koeliimaus ja määrittele havaintojen mukaan oikea liiman määrä. Tapettien kiinnityksen viimeistely tehdään esim. muovilastalla tai tapettiharjalla viimeistään 30 min. kuluttua liiman levityksestä, huokoisilla pinnoilla se tehdään heti. Liimaus lämpötilan tulee olla yli + 15°C, mutta alle 35°C ja kosteuden enintään 80%(RH). Liiman kuivumisaika on 12 h, jonka jälkeen lasikuitutapetit tai muut maalattavat tapetit voidaan maalata. Mahdolliset liimatahrat poistetaan kostealla ja puhtaalla sienellä tai kankaalla ennen liimauksen kuivumista. Älä hankaa tapettia voimakkaasti ylimääräistä liimaa puhdistessa, koska kostea tapetti ei kestä hyvin mekaanista rasitusta. Liima ei aiheuta tapetin värien liukenemistä tai tahraantumista oikein käytettynä.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, tapetoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu	Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore liima toimitetaan ongelmajättepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat liima-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut liima on kaatopaikkajätettä.
Käyttöturvallisuus	Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Tulenarkuus	Ei palava.
Kuljetus	Lämminkuljetus.