

FT-kortti

410 Woodpro NAV-maali

Tuote	Yksikomponenttinen, liuotinohenteinen nopeasti kuivuva selluloosamaali. Maali ei sisällä eikä eritä formaldehydiä.
Olomuoto	A-pohja on valkoinen maalimainen neste. C-pohja on kirkas kellertävä neste, kuivuttuaan väritön.
Soveltuvuus	Huonekalut, kalusteet, soittimet, puu- ja puulevyypinnat sisällä. MDF-levyjen käsittelyyn suositellaan erillinen pohjamaalaus 412 Woodpro NV-hiontamaalilla. NAV-maali kestää hyvin mekaanista kulutusta ja normaaleja pesuaineita.

Tekniset tiedot

Kuiva-ainepitoisuus	n.40 paino-%
Tiheys	n. 1,10 kg/l sävystä riippuen.
Kiiltoryhmä	Puolihihmeä
Varastointi	Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Varastointikestävyys 12 kk.
Levitysmenetelmä	Hajoitusilmaruisku, korkeapaineruisku tai valukone.
Riittoisuus	6-8 m ² /l yhteen kertaan.
Ohentaminen	Pohjamaalaus ohennus 10-20 %. Pintamaalaus max.20 % levitysmenetelmän vaatimusten mukaan.
Kuivumisaika	Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

	23 °C	40 °C
Hiontakuiva	1-2 h	20-30 min
Pinkkauskuiva	3-4 h	40-60 min

Ohenne	Ohenne 8
Välineiden pesu	Ohenne 8 tai pesutinneri
Värisävyt	Sävytettävissä, A- ja C-pohjat.
Pakkauskoort	3 ltr, 10 ltr

Käyttöohjeet

Maalausolosuhteet	Käsittävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalin lämpötilan tulee olla yli 10 °C. Käsittelytyön aikana pitää ilman, käsittävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Käsittelyohje	Tuote on sekoitettava hyvin. Ohennetaan tarvittaessa ohenne 8.
Pohjustus	Tuotetta voidaan ohentaa pohjustukseen 10-20 %. Tuotteelle löytyy oma pohjamaali 412 Woodpro NV-hiontamaali.
Ympäristönsuojelu	Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjat kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
Käyttöturvallisuus	Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedot. Tuote on vain ammattikäyttöön.
Tulenarkuus	Tuote on helposti syttyvä.
EU VOC Raja-arvo	
Kuljetus	UN 1263 maalinkaltainen aine 3.II.