

FT-Kortti

610 Ovika LM Akva Lattiamaaali

Tuote Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva, kellastumaton ja hyvin tasoittuva puolihihmeä lattiamaaali kuiviin sisätiloihin. A-pohja valkoinen maali, C-pohja maitomainen vaalea maali, kuivuttuaan kirkas.

Soveltuvuus Uudet ja aiemmin maalatut puu- ja betonilattiat. Sopii akrylaatti- (vesiohenteinen) ja alkydimaalilla (liuotinhenteinen) maalattujen lattioiden huoltomaalaukseen. Myös aiemmin lakatut lattiat voidaan maalata 610 Ovika LM Akva lattiamaalilla.

Ominaisuudet **610 Ovika LM Akva Lattiamaalin ominaisuudet:**

- Vesiohenteinen
- Nopeasti kuivuva ja mieto tuoksuinen
- Kellastumaton
- Kuiviin tiloihin
- Sävytettävä
- A- ja C-pohjat

Tekniset tiedot

Tiheys 1,26g/ml

Kuiva-ainepitoisuus n. 44 paino-%

Maalaustarvikeryhmä 2012, 651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit.

Kiiltoryhmä Puolihihmeä (4/RT-luokitus)

Varastointi 24 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja 5-25 C°

Riittoisuus 6-8 m²/l

Sävytys A- ja C-pohja.

Ohentaminen Pintamaalaus max. 5 %. Pohjamaalaus 10-15 %.

Kuivumisaika Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. Lämpötila + 23°C, Rh-kosteus 50%. Pölykuiva n. 15 min. Päälle maalauskuiva n. 1 h. Käyttönottokuiva n. 1-2 vrk, lopullinen kovettuminen ja kestävyys saavuttaminen n. 2 viikkoa.

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 10°C. Vältä vetoa ja kylmän ilman pääsyä maalipinnalle maalaustyön aikana.

Kuljetuslämpötila Suojeltava jäätymiseltä.

Työvälineet Tela, pensseli, ruisku.

Ohentaminen Tarvittaessa maalia voidaan ohentaa vedellä

Työvälineiden pesu Vesi ja saippua.

Pakkauskoot 0,9L, 2,7L ja 9L

FT-Kortti

Käyttöohjeet

Käyttöohje

Aiemmin maalatut lattiat hiotaan tai pestään 5059 Fintex Maalarintehopesulla ja puhdistetaan liasta ja pölystä. Kolot kitataan tarvittaessa soveltuvalla tasoitteella. Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalin, lattian ja ilman lämpötila suositus on yli 10 °C. Alemmassa lämpötilassa kuivuminen hidastuu ja pinta ei saavuta täydellistä kulutuksen kestoa. Vältä kylmän ilman pääsyä maalipinnalle maalaustyön aikana.

Uusista betonilattioista poistetaan sementtiliimakerros ennen maalausta. Betonin suhteellinen kosteus pitää olla alle 95%.

Sekoita maali ennen jokaista maalauskertaa huolellisesti.

Aiemmin maalaamattomat lattiat pohjamaalataan n. 10-15% ohennetulla 610 Ovika LM Akva lattiamaalilla. Silloin maali imeytyy kunnolla alustaan, ja maalin pysyvyys paranee. Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa.

Lopullisen kovuuden maalattu pinta savuttaa n. 2 viikon kuluessa.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore maali toimitetaan ongelmajätetepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus

Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus

Ei palava.

Kuljetus

Lämminkuljetus.