

FT-Kortti

# 5016 Fintex Silikaattipohjuste

<b>Tuote</b>	Valkoinen käyttövalmis vesiohenteinen silikaattimaalin pohjuste betoni-, kalkki-, kalkkisementti-, tiili-, harkko- ja muiden mineraalipohjaisten alustojen pohjustamiseen ennen maalausta. Kuivuttuaan väritön. Sisä- ja ulkokäyttöön.
<b>Soveltuvuus</b>	Soveltuu käytettäväksi uusille ja maalatuille kalkki-, kalkki-sementti-, sementti- ja silikaattipinnoille. <b>Ei suositella</b> alkydi-, akryyli-, lateksi tai silikonimaalilla maalatuille alustoille.

**Ominaisuudet** **5016 Fintex Silikaattipohjusteen ominaisuudet:**

- valkoinen pohjuste, kuivuttuaan väritön
- vahvistaa alustaa ja parantaa tartuntaa
- vesihöyryn läpäisevä
- valmis liuos
- palamaton
- myrkytön
- sisä- ja ulkokäyttöön

## Tekniset tiedot

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	n. 15 %
<b>Tiheys</b>	n.1,05-1,07 g/ml
<b>PH-arvo</b>	10-11,5
<b>Varastointi</b>	24 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5...+20°C. Tuote ei ole helposti syttyvää. Avattu tuote ei kestä hyvin tasalaatuisena pitkää varastointia. Ei saa jäätyä.
<b>Riittoisuus</b>	Käytännön riittoisuus: 3-6 m <sup>2</sup> /l
<b>Lämmönkesto</b>	-50 -- +80°C
<b>Kulutuksenkesto</b>	Hyvä.
<b>Kuivumisaika</b>	+23°C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.1-2 h kuluttua. Päälle maalattavissa n. 12 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin aikoihin.
<b>Työvälineet</b>	Sivellin, sieni tai ruisku. Ruiskutus -suutin 0,017" - 0,021"
<b>Kiiltoryhmä</b>	Täyshimmeä RT6.
<b>Maalaustuoteryhmä</b>	2012 114 Silikaattipohjusteet
<b>Ohentaminen</b>	Valmis liuos
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Työvälineiden pesu</b>	Vesi
<b>Pakkauskoot</b>	10 L muoviasia
<b>EU VOC raja-arvo</b>	Sallittu VOC-pitoisuus (alaryhmä A/c) 40 g/l. Tuotteen VOC-pitoisuus enintään 21 g/l

## Käyttöohjeet

<b>Maalausolosuhteet</b>	Maalausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Lämpötilan on oltava yli + 5°C, mutta alle + 30°C, ilman kosteus alle 80 %. <b>Alustan on oltava kuiva (pintakosteus ≤ 2 %).</b>
--------------------------	---

## FT-Kortti

### Käsittelyohje

#### Alusta:

Maalausalustan tulee olla puhdas ja kuiva sekä tartunnaltaan hyvä. Huomioi kuivumiaika pohjamateriaalin ominaisuuksien mukaan. Alustan on oltava kuiva. Pohjustettavat pinnat on puhdistettava huolellisesti. Vanha kalkkimaali, huonokuntoinen sementti- tai kalkkisementtimaali ja huonokuntoinen rappaus poistetaan ennen pohjustus työn aloittamista. Imemättömät ja sileät vastavaletut betonialustat on karhennettava hiekkapuhaltamalla tai mekaanisesti esim. teräsharjalla. Kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esim. hiekkapuhalluksella. Vaurioitunut rappaus-pinta paikataan tai rapataan ennen maalausta. Alusta tyyppi voi olla mm. betoni, laasti, mineraalipohjainen materiaali, tiili. Puhdista alusta mikrobikasvustosta 5080 Fintex homeenesto- ja poistoaineella tarpeen mukaan. Sekoita pohjuste hyvin ennen maalausta ja suorita pohjustus 5016 Fintex Silikaattipohjusteella. Varsinaisen pintamaalauksen voi aloittaa 12 tunnin päästä pohjustuksesta.

Työkalut pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen. Vältä valumien muodostumista pinnoilla, koska ne jättävät valumajälkiä ja kuivuvat muita pintoja huomattavasti hitaammin.

FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta.

### Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.

### Käyttöturvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.



### Tulenarkuus

Ei palava.

### Kuljetus