

FT-kortti

ACRYLINE TOP 559 antimikrobinen kalustelakka

| | |
|--------------------|--|
| Tuote | Vesiohenteinen antimikrobinen kovapintainen akrylaattilakka. Nopeasti kuivuva ja hyvin pinottavissa. |
| Olomuoto | Vaalea beige samea neste, kuivuttuaan kirkas. |
| Soveltuvuus | Puuportaot, -kalusteet ja -lattiat, parketit, puulistat ja -ovet sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Julkitilakalusteet tms. käyttötarkoitus. Käytetään myös teollisissa linjoissa, joissa kuivaus tapahtuu korotetussa lämpötilassa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys lakan valmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. |

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------------|---|
| Kuiva-ainepitoisuus | n. 35 paino-% |
| Tiheys | n. 1,0 kg/l |
| Kiiltoryhmä | Puolihimmeä |
| Kovuus | EN ISO 1522 König-kovuus 90 (14 vrk) ja 91 lopullinen kovuus. |
| Antibakteerisuus | ISO 22196:2011 Mikrobikasvun väheneminen yli 99,9 % (24h) |
| Migraatio | Lakka täyttää lelujen turvallisuuteen liittyvän standardin EN 71-3 aineiden kulkeutumisesta |
| Sisäilmaluokka | M1 |
| Levitysmenetelmä | Tarkoitukseen soveltuvalla lastalla, pensselillä tai ruiskuttamalla. Viskositeettia voidaan myös säätää lämmöllä. |
| Riittoisuus | Sileät pinnat 8-12 m ² /l |
| Ohentaminen | Pohjalakkaus max 5 %, pintalakkaus ohentamattomalla |
| Kuivumisaika | Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto. |

| Pölykuiva | 30 min | 23 C° |
|--------------|--------|-------|
| Hiontakuiva | 3-4 h | 23 C° |
| Käyttöönotto | 24 h | 23 C° |

Kulutuksenkesto EN ISO 7784-2 Taber-kulutuksenkesto erinomainen

Kemikaalikestävyys IOS-MAT-0066 / 24h

Ohenne

Vesi

| | | | | | |
|---------------|---|---------|--------|---------------|---|
| Punaviini | 5 | Etanoli | 4 (1h) | Kahvi | 4 |
| Parafiiniöljy | 5 | Vesi | 5 | 5 (max)=paras | |

Välineiden pesu

Vesi

Värisävyt

Sävytettävä

Pakkaukoot

15 L pyöreät muoviasiast, 1000 L kontti.

Käyttöohjeet

| | |
|---------------------------|--|
| Lakkausolosuhteet | Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsitelytyön aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18C° ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%. |
| Käsittelyohje | Tuote on sekoitettava hyvin välttämättä vaahdotusta. Ei ohenneta. Tuotetta voidaan käyttää vesi- ja liuotinpetsien kanssa. |
| Pohjustus | Pohjalakkaukseen tuotetta voidaan ohentaa max 5 %. |
| Ympäristönsuojelu | Nestemäinen lakkajäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjä kuivat lakka-astiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. |
| Käyttöturvallisuus | Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote |
| Tulenarkuus | Ei palava |
| EU VOC raja-arvo | (cat A/e) 130g/l (2010). Käyttövalmiin tuotteen VOC <130 g/l. |
| Varastointi | Varastoitava viileässä. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia. Avaamaton pakkaus, varastointikestävyys 12 kk. Suojeltava jäätymiseltä. |
| Kuljetus | Ei VAK-luokiteltu. |